

Emcephob Effect G

Läbipaistev läikiv immutusaine näha jäävale (eksponeeritavale) betoonile



TOOTE OMADUSED

- Kasutusvalmis, veepõhine polümeerdispersioon
- Läbipaistev, läikiv ja kergelt kilejat kihti moodustav
- Hüdrofoobne ja kergelt aluspinda tahkestav
- Avatud veeauru difusioonile ja takistab karboniseerumist
- Vähendab veeimavust
- Parandab kaitset külma ja jäätumisvastaste soolade vastu
- Vähe heitmeid vastavalt AgBB-le
- UV- ja ilmastikukindel
- Kasutatav rullimise ja õhuvaba (*airless*) pihustamisega

KASUTUSALAD

- Läbipaistev läikiv immutusaine varjatud ja näha jäävale (eksponeeritavale) betoonile
- Kasutatav vertikaalsetel sise- ja välispindadel
- Kasutatav koos krundiga Emcephob Effect Primer
- REACH-määruse alusel hinnatud kokkupuutesenaariumid: aeg-ajalt kokkupuude veega, aeg-ajalt sissehingamine, töötlemine
- Sertifitseeritud vastavalt DIN EN 1504-2 põhimõttele 1, meetod 1.2.

KASUTUSJUHE

Aluspinna ettevalmistamine. Enne tööde alustamist tuleb kontrollida kõigi impregneeritavate aluspindade tõmbetugevust. Need peavad olema puhtad ja vabad kõigist lahtistest osakestest, tolmust, õlist ja muudest nakkumist vähendavatest ainetest. Aluspinna tõmbetugevus peab vastama asjakohastele tehnilistele eeskirjadele. Enne Emcephob Effecti pealekandmist peab aluspind olema kuivanud / kuivatatud.

Krunt. Välitingimustes on soovitatav kasutada koos ühe kihi krundiga Emcephob Effect Primer. Krundi Emcephob Effect Primer kasutamine hoiab ära niiskuskälged pooride piirkonnas. Siseroomides ei ole krundi Emcephob Effect Primer kasutamine tingimata vajalik.

Kasutamine. Pärast krundi Emcephob Effect Primer kuivamist kantakse peale Emcephob Effect G. Segage materjal enne kasutamist põhjalikult läbi. Kasutamine toimub lühikarvaliste maalirullidega. Kandke materjal pinnale ühtlaselt ja ristsuunaliste liigutustega. Töötage kiiresti, seisakuteta ja pikkade tõmmetega.

Lisateave. Soovitame eelnevalt katsetada, et teha kindlaks, millist lisandit ja läikivat/matti pinda on vaja. Sõltuvalt aluspinna imavusest võib olla vaja paigaldada kaks kihti. Seetõttu küsige enne materjali kasutamist meie töötajatelt nõu.

Mitte kasutada vihma, suure õhuniiskuse, külma või külmaohtu korral. Värskest impregneeritud betoonpindu tuleb kaitsta kaste, vihma ja külma eest.

Kasutamise kogus ehk materjalikulu sõltub aluspinna seisundist, nii et materjali võib kuluda ka rohkem või vähem. Tuleb järgida tabelis „Tehnilised omadused“ toodud soovituslikke väärtusi.

TEHNILISED VÄÄRTUSED & TOOTE OMADUSED

Omadused	Ühik	Väärtus	Märkused
Tihedus	kg/dm ³	u. 1,0	
Kasutamistingimused	°C	> 10 kuni < 30	Õhu, pinna ja materjali temperatuurid
	%	≤ 85	Suht. õhuniiskus
	K	3	üle kastepunkti
Kulunorm	ml/m ²	u. 80–150	sõltuvalt aluspinna imavusest
Vihmakindel pärast	tundi	u. 6–8	23 °C ja suht. õhuniiskus 50%
Kõik tehnilised väärtused on laboratoorsed tulemused, mis on kindlaks määratud temperatuuril 21 °C ± 2 °C ja suhtelisel õhuniiskusel 50%.			
Vorm	vedelik		
Hoiustamine	Võib hoiustada kinnises originaalpakendis jahedates ja kuivades tingimustes vähemalt 12 kuud. Kaitsta külmumise eest.		
Jäätmekäitlus	Kontrollige, et ühekordselt kasutatavad pakendid oleksid täiesti tühjad.		

Ohutusjuhised

Arvestage kindlasti pakendi etikettidel ja ohutuskaardil toodud ohutusteabe ja nõuannetega. GIS-KOOD: BSW20

Märkus. Infolehes esitatud teave põhineb meie kogemustel ja on meie parima teadmise kohaselt korrektne. Siiski ei ole see siduv. Toode tuleb kohandada konkreetse konstruktsiooni, kasutuse ja mittestandardsete kohalike tingimuste järgi. Projekteerimisinseneril/spetsialistil on kohustus eelnevalt kontrollida kasutusspetsiifilisi tingimusi ja kui need erinevad väljatoodud standardtingimustest, tuleb need eraldi üle vaadata. MC konsultantide tehniline nõustamine ei asenda kliendi või tema esindajate kohustust viia läbi hoone või ehitise ülevaatus, arvestades selle ajalugu. Selle eeltingimuse kohaselt vastutame käesoleva teabe õigsuse eest müügi- ja tarnetingimuste raames. Meie töötajate soovitusel, mis erinevad meie andmelehel esitatud teabest, on meie jaoks siduvad ainult siis, kui need on kirjalikult kinnitatud. Kõikidel juhtudel tuleb järgida üldtunnustatud eeskirju ja tavaid, mis kajastavad tehnika praegust taset. Käesolevas tehnilises andmelehes esitatud teave kehtib jaluses esitatud riigi ettevõtte tarnitud toote kohta. Siiski tuleb märkida, et andmed võivad riigiti erineda. Järgida tuleb konkreetse riigi jaoks kehtivaid toote andmelehti. Kehtib viimane tehniline andmeleht; järgida tuleb jaluses esitatud väljaandmise kuupäeva. Viimane versioon on nõudmise korral meilt kättesaadav ning seda saab alla laadida ka meie veebilehelt. [2400022805]