

Emcephob Effect Primer

Läbipaistev krunt Emcephob Effect tootesüsteemidele



TOOTE OMADUSED

- Veepõhisel silaan-siloksaansegul põhinev hüdrofoobne krunt
- Emcephob Effect G ja M-iga üle võõbatav
- Ei moodusta kilejat kihti ja on läbipaistev
- Vähendab betoontarindi ja eksponeeritava betooni veeimavust
- Paigaldatav rullimisega, üleujutamisega ja pihustamisega
- Imendumissügavus: I klass vastavalt standardile EN 1504-2
- Kontaktnurk: 95° (> 90° kuni < 150° hüdrofoob) vastavalt CH-RiLi direktiivile „Hüdrofoobimine“
- Sertifitseeritud vastavalt standardi DIN EN 1504 osale 2: hüdrofoobne immutusaine.

KASUTUSALAD

- Hüdrofoobne krunt Emcephob Effect süsteemidele
- Hüdrofoobne krunt betoonile, eksponeeritavale betoonile ja betoonikosmeetilika mörtidele
- Vähendab betooni ja eksponeeritavate betoonpindade veeimavust
- Värske betooni ajutine pinnakaitse, I klass vastavalt CH-RiLi direktiivile „Hüdrofoobimine“.
- Sertifitseeritud vastavalt EN 1504-2 põhimõtetele 1, 2 ja 8; meetodid 1.1, 2.1 ja 8.1.

KASUTUSJUHE

Aluspinna ettevalmistamine

Aluspind peab olema puhas ja kõigist lahtistest osakestest, tolmust, õlist ja muudest saasteainetest vaba. Pind peab olema imav, et krunt imenduks. Selleks võib sobida eeltöötlus lihvimisvildiga. Ärge kruntige veega küllastunud või märga aluspinda, sest siis ei saa krunt Emcephob Effect Primer tungida pinna sisse.

Kasutamine

Krunt Emcephob Effect Primer on vähese viskoossusega veepõhine lahus ja seda tuleb enne kasutamist hoolikalt segada. Seda saab paigaldada rullimisega, üleujutamisega või pihustamisega. Voolamisjälgede vähendamiseks (üleujutusmeetod) töötage vertikaalsetel pindadel alt ülespoole ja ristisuunas. Soovitav on pind lühikekarvalise maalrulliga uuesti üle rullida.

Krunti Emcephob Effect Primer tuleb peale kanda kuni aluspinna küllastumiseni. Kui eriliste asjaolude tõttu on vajalik veel teise kihi pealekandmine, tehke seda, kui alumine kiht on veel tahenemata (nn märg märjale). Värskest valatud betoon peaks enne kruntimist olema vähemalt 4–6 nädala vanune.

Pärast seda, kui materjal on katsudes kuiv, st hiljemalt 48 tunni möödudes, võib alustada Emcephob Effect G või M pealekandmist.

Erijuhised

Krunti Emcephob Effect Primer ei tohi kanda terasele, tsingitud pindadele, plastidele, värvilistele metallidele ja bituumenpindadele. Seetõttu tuleb rakendada asjassepuutuvaid ja piisavaid kaitsemeetmeid.

TEHNILISED VÄÄRTUSED & TOOTE OMADUSED

Omadused	Ühik	Väärtus	Märkused
Tihedus	kg/dm ³	u. 0,98	
Kasutamistingimused	°C	> 8 kuni < 25	Õhu, pinna ja materjali temperatuurid
	%	≤ 85	Suht. õhuniiskus
	K	3	üle kastepunkti
Kulunorm ¹⁾	ml/m ²	70 – 150	
Imendumissügavus	mm	u. 2	I klass vastavalt standardile EN 1504-2
Vihmakindel pärast	tundi	u. 6	
Ooteaeg	tundi	6 – 48	kuni katmiseni
Kuivamiskoeffitsient	%	u. 59	EN 13579

Kõik tehnilised väärtused on laboratoorsed tulemused, mis on kindlaks määratud temperatuuril 21 °C ± 2 °C ja suhtelisel õhuniiskusel 50%.

¹⁾ Tootekulu väärtused sõltuvad aluspinna materjali läbilaskusest, imavusest ja tüübist. Konkreetse tootekulu määramiseks on soovitatav teha katsepiirkonnad.

Vorm	vedelik
Tarne	10 l kanister 30 l kanister; 1 kaubaalus (16 kanistrit, igaüks 30 l)
Baas	silaa/siloksaan, veepõhine
Värvus	Läbipaistev
Varustuse puhastamine	vesi
Enda seire	EN ISO 9001
Hoiustamine	Võib hoiustada kinnises originaalpakendis jahedates ja kuivades tingimustes vähemalt 12 kuud. Kaitsta külmumise eest.
Jäätmekäitlus	Kontrollige, et ühekordselt kasutatavad pakendid oleksid täiesti tühjad.

Ohutusjuhised

Arvestage kindlasti pakendi etiketidel ja ohutuskaardil toodud ohutusteabe ja nõuannetega. GIS-KOOD: BSW20

Märkus. Infolehes esitatud teave põhineb meie kogemustel ja on meie parima teadmise kohaselt korrektne. Siiski ei ole see siduv. Toode tuleb kohandada konkreetse konstruktsiooni, kasutuse ja mittestandardsete kohalike tingimuste järgi. Projekteerimisinseneril/spetsialistil on kohustus eelnevalt kontrollida kasutusspetsiifilisi tingimusi ja kui need erinevad väljatoodud standardtingimustest, tuleb need eraldi üle vaadata. MC konsultantide tehniline nõustamine ei asenda kliendi või tema esindajate kohustust viia läbi hoone või ehitise ülevaatus arvestades selle ajalugu. Selle eeltingimuse kohaselt vastutame käesoleva teabe õigsuse eest müügi- ja tarnetingimuste raames. Meie töötajate soovitusel, mis erinevad meie andmelehel esitatud teabest, on meie jaoks siduvad ainult siis, kui need on kirjalikult kinnitatud. Kõikidel juhtudel tuleb järgida üldtunnustatud eeskirju ja tavasid, mis kajastavad tehnika praegust taset. Käesolevas tehnilises andmelehes esitatud teave kehtib jaluses esitatud riigi ettevõtte tarnitud toote kohta. Siiski tuleb märkida, et andmed võivad riigiti erineda. Järgida tuleb konkreetse riigi jaoks kehtivaid toote andmelehti. Kehtib viimane tehniline andmeleht; järgida tuleb jaluses esitatud väljaandmise kuupäeva. Viimane versioon on nõudmise korral meilt kättesaadav ning seda saab alla laadida ka meie veebilehelt. [2400023566]