

TOOTE OMADUSED

- Põhineb veepõhisel silaan-siloksaansegul
- Ei moodusta kilejat kihti
- Vähendab veeimavust
- Parandab kaitset külma ja jäätumisvastaste soolade vastu
- Paigaldatav maalrulliga, üleujutamisega ja õhuvaba (*airless*) pihustamisega
- Sobib kasutamiseks aladel, kuhu satuvad jäätumisvastaste soolade pritsmed
- Imendumissügavus: I klass vastavalt standardile EN 1504-2
- Katmiseks sobivad tooted on MC-Color Proof pure, MC-Color Proof pro, MC-Color Proof vision, MC-Color Flair pure, MC-Color Flair pro ja MC-Color Flair vision
- Läbinud edukalt katsed OS 1 ja OS 2 pinnakaitsesüsteemi osana
- Ei tekita lootosefekti (veetilkade pärlendavate veetilkade efekti).

KASUTUSALAD

- Leeliseliste tsemendipindade, nt betooni, krohvi ja lubjaliivatelliste hüdrofoobimiseks
- Betooniparandussegude hüdrofoobimiseks
- Kombinatsioonis pinnakaitsematerjalidega saab kasutada betooni ennetavaks kaitseks
- REACH-määruse alusel hinnatud kokkupuutesenaariumid: perioodiline veekokkupuude, perioodiline sissehingamine, tootega töötamine
- Sertifitseeritud EN 1504-2 põhimõtete 1, 2 ja 8 kohaselt; meetodid 1.1, 2.1 ja 8.1

KASUTUSJUHEND

Aluspinna ettevalmistamine. Aluspind peab olema puhas ning vaba kõigist lahtistest osakestest, tolmust, õlist ja muudest saasteainetest.

Pind peab olema imav, et hüdrofoobne toimeaine imenduks. Veega küllastunud või märga aluspinda ei tohi hüdrofoobida, sest siis ei saa hüdrofoobne toimeaine tungida materjali sisse. Klinker- ja tellisseinte või looduskivi korral palun küsige meilt nõuandeid.

Kasutamine. Emcephob WM on vähese viskoossusega veepõhine lahus ja seda tuleb enne kasutamist hoolikalt segada. Toode on paigaldatav rullimise, üleujutamisega ja õhuvaba (*airless*) pihustamisega. Tilkumis- ja voolamisjälgede vähendamiseks vertikaalsetel pindadel (leondamisel) tuleks töötada alt ülespoole. Emcephob WM-i tuleb peale kanda kuni aluspinna küllastumiseni. Kui teatud asjaoludel läheb vaja teist kihti, tuleb see pinnale kanda märg-märjale meetodiga. Hiljuti valatud betoon peaks enne katmist olema vähemalt 4–6 nädala vanune.

Üldteave. Emcephob WM-i ei tohi kanda terasele, tsingitud pindadele, polümeeridele, värvilistele metallidele ja bituumenpindadele. Tuleb rakendada sobivad ohutusmeetmed. Üldjuhul kasutatakse hüdrofoobimist kaitse- ja ennetusmeetmete rakendamisel, nt külma ja jäätumisvastaste soolade vastase kaitse parandamiseks.

Kuna eraldiseisva meetme (OS 1) tõhusus on ajutine, tuleks hüdrofoobimist regulaarselt korrata.

TEHNILISED VÄÄRTUSED & TOOTE OMADUSED

Omadused	Ühik	Väärtus	Märkused
Tihedus	kg/dm ³	0,98	
Toimeaine sisaldus	massi %	22,9	
Kasutamistingimused	°C	≥ 8 kuni ≤ 25	Õhu, pinna ja materjali temperatuurid
	%	≤ 85	Suht. õhuniiskus
	K	3	üle kastepunkti
Kulunorm ¹⁾	ml/m ²	70–150	
Imendumissügavus	mm	< 10	I klass vastavalt standardile EN 1504-2
Vihmakindel pärast	tundi	u 4	
Ooteaeg	tundi	6–48	kuni katmiseni

Kõik tehnilised väärtused on laboratoorsed tulemused, mis on kindlaks määratud temperatuuril 21 °C ± 2 °C ja suhtelisel õhuniiskusel 50%.

¹⁾ Tootekulu väärtused sõltuvad aluspinna materjali läbilaskvusest, imavusest ja tüübist. Konkreetse tootekulu määramiseks on soovitatav teha proovitöö. Enne laialdast kasutamist on soovitatav teha proovitöö.

Tarne	10 ja 30 l kanistrid
Hoiustamine	Võib hoiustada kinnises originaalpakendis jahedates ja kuivades tingimustes vähemalt 12 kuud. Kaitsta külmumise eest.
Jäätmekäitlus	Kontrollige, et kasutatud pakendid oleksid täiesti tühjad. Lisateabe saamiseks vt teabelehte „Tühjade transpordi- ja müügi pakendite tagastamine“. Heameelega saadame selle teile nõudmisel.

GISCODE : BSW20

Märkus. Infolehes esitatud teave põhineb meie kogemustel ja on meie parima teadmise kohaselt korrektne. Siiski ei ole see siduv. Toodet tuleb kohandada konkreetse konstruktsiooni, kasutuse ja mittestandardsete kohalike tingimuste järgi. Projekteerimisinseneril/spetsialistil on kohustus eelnevalt kontrollida kasutusspetsiifilisi tingimusi ja kui need erinevad väljatoodud standardtingimustest, tuleb need eraldi üle vaadata. MC konsultantide tehniline nõustamine ei asenda kliendi või tema esindajate kohustust viia läbi hoone või ehitise ülevaatus, arvestades selle ajalugu. Selle eeltingimuse kohaselt vastutame käesoleva teabe õigsuse eest müügi- ja tarnetingimuste raames. Meie töötajate soovitusel, mis erinevad meie andmelehel esitatud teabest, on meie jaoks siduvad ainult siis, kui need on kirjalikult kinnitatud. Kõikidel juhtudel tuleb järgida üldtunnustatud eeskirju ja tavaid, mis kajastavad tehnika praegust taset. Käesolevas tehnilises andmelehes esitatud teave kehtib jaluses esitatud riigi ettevõtte tarnitud toote kohta. Siiski tuleb märkida, et andmed võivad riigiti erineda. Järgida tuleb konkreetse riigi jaoks kehtivaid toote andmelehti. Kehtib viimane tehniline andmeleht; järgida tuleb jaluses esitatud väljaandmise kuupäeva. Viimane versioon on nõudmise korral meilt kättesaadav ning seda saab alla laadida ka meie veebilehelt. [2400021343]