

MC-DUR TopSpeed M

Kiire, niisketesse tingimustesse sobiv ja matt-läbipaistev seelkelme



TOOTE OMADUSED

- Matt kahekomponentne läbipaistev ja vähese lahustisisaldusega seelkelme, mille alustehnoloogia on KineticBoost-Technology®
- Kõvastumine ei sõltu suuresti niiskuse mõjust
- Lühike ooteaeg kahe tööetapi vahel
- Suur kulumis- ja kriimustamiskindlus
- UV-kindel
- [Registreeritud DGNB-s \(kood: DSXWRA\)](#)

KASUTUSALAD

- EP- ja PU-põrandakattesüsteemide seelkelme
- Saab paigaldada isegi halva ilmaga
- REACH-määruse alusel hinnatud kokkupuutetsenaariumid: pealekandmine, perioodiline kokkupuude veega, pidev sissehingamine

KASUTUSJUHEND

Aluspinna ettevalmistamine: vt teabelehti „Üldine kasutusjuhend“, „Tööstuspõrandad: aluspind ja aluspinna ettevalmistamine“ ning „Reaktiivvaigud“.

Tähelepanu! Komponent A tuleb enne kokkusegamist eraldi läbi segada!

Kandmine dekoratiivkatetele: MC-DUR TopSpeed M kantakse kas kvartsliiva või dekoratiivhelvestega täielikult ülepuistatud pindadele kummisiluri (kummiliip) või kõvakummist silumiskelluga. Püsiva mati viimistluse saamiseks tuleb materjal seejärel lühikarvalise värvirulliga üle rullida.

Kandmine siledatele pindadele: Siledatel või värvihelvestega kergelt ülepuistatud pindadel tuleb kasutada peente pooridega vahtrulli. Tuleb kinni pidada ettenähtud kulunormidest. Lõplik matistusaste saavutatakse 12 tunni möödumisel. MC-DUR TopSpeed M kantakse peale alloleva materjali katmisaja jooksul. Kui maksimaalne ajavahemik on ületatud, tuleb enne MC-DUR TopSpeed M-i pealekandmist aluspinda veidi karestavalt lihvida. Enne vanadele kattematerjalidele kandmist on soovitatav teha proovitöö.

Üldteave: Vt ka teabelehte „Üldine kasutusjuhend. Reaktiivvaigud“. Baas- ja kõvastumiskomponent tuleb põhjalikult segada. Pärast segamist kallata materjalid puhtasse anumasse ja segada uuesti. Paigaldamisel siseruumides tuleb tagada hea ventilatsioon. Kokkupuude kemikaalidega võib põhjustada värvuse muutmist, mis tavaliselt ei halvenda pinnakatte omadusi ja kasutatavust. Mehaanilise koormuse ja kemikaalidega kokku puutuvad pinnad kuluvad. Soovitatav on regulaarne kontroll ja pidev hooldus. Kokkupuutel desoainete või pleegitusainetega, näiteks kloori-, peroksiidi- või naatriumhüpokloritilahustega võib pinnakatte värv pleekida ning sellesse võivad tekkida mikropraod ja koorumise kohad. See on reaktiivvaikude puhul tüüpiline ega anna alust kaebusteks.

Baaskomponent (A-komp.) sisaldab kuivatusainet. Ämbri põhja võib tekkida sete, mis ei mõjuta materjali kvaliteeti. Kui tekib põhjasete, ei tohi seda tavapärasel segamisel materjali sisse segada.

TEHNILISED VÄÄRTUSED & TOOTE OMADUSED

Näitaja	Möödühik	Väärtus	Märkused
Segamissuhe	massiosa	100: 58	
Tihedus	g/cm ³	u 1,1	20 °C ja suht. õhuniiskus 50%
Viskoossus	mPa·s	u 600	20 °C ja suht. õhuniiskus 50%
Tööaeg	minutit	u 30	20 °C ja suht. õhuniiskus 50%
Ülekaetav pärast	tundi	u 3 u 4	20 °C ja suht. õhuniiskus 50% 2 °C ja suht. õhuniiskus 50%
Koormatav pärast	tundi	u 3–4	Sõltuvalt kihi paksusest, temperatuurist ja niiskusesisaldusest
Püsiv (täielikult) pärast	tundi	2	20 °C ja suht. õhuniiskus 50%
Kasutamistingimused ¹⁾	°C	≥ 2 ≤ 35	Õhu, pinna ja materjali temperatuurid
	%	≥ 50	Temperatuur ei tohi langeda kastepunktist madalamale
Kulu	g/m ²		
Seelkelme		u 400–600	Täielikult ülepuistatud aladel
Matistamine		u 100–150	Siledatel kattmaterjalidel ja kergelt ülepuistatud pindadel
Kõik tehnilised väärtused on laboratoorsed tulemused, mis on kindlaks määratud temperatuuril 21 °C ± 2 °C ja suhtelisel õhuniiskusel 50%.			

¹⁾ Viskoossus ja kulu sõltuvad materjali temperatuurist. Ideaalsete kulukoguste ja kasutamismaduste saavutamiseks on soovitatav hoida materjali temperatuuril umbes 20 °C.

Seadmete puhastusvahend	MC-Reinigungsmittel U
Värvus	läbipaistev
Tarne	Mahutipaarid, 5 kg ja 10 kg
Ladustamine	Võib hoiustada kinnises originaalpakendis jahedates (alla 20 °C) ja kuivades tingimustes vähemalt 12 kuud. Kaitsta külmumise eest.
Jäätmekäitus	Kontrollige, et ühekordselt kasutatavad pakendid oleksid täielikult tühjendatud.
ELi direktiiv 2004/42/EÜ (dekoratiivvärvide direktiiv)	RL2004/42/EG Allj (500 g/l) < 500 g/l VOC

Ohutusjuhised

Arvestage kindlasti pakendi etiketidel ja ohutuskaardil toodud ohutusteabe ja nõuannetega. GISCODE: PU35

Märkus: Paigaldaja, planeerimisspetsialist ja/või ehitusinspektor peab kohandama sellel infolehel olevat teavet ehitusprojekti, kasutusala ja kohalike konkreetsete tingimuste järgi. Tuleb arvesse võtta kõik mittestandardised kohapealsed tingimused ning planeerija/spetsifitseerija peab eelnevalt üle vaatama kasutamise seotud tingimused. Kõrvalekaldest ettenähtud standardtingimustest vajavad individuaalset heakskiitu. MC konsulantide tehniline nõustamine ei asenda kliendi või tema esindajate kohustust viia läbi hoone või ehitise ülevaatus, arvestades selle ajalugu. Selle eeltingimuse kohaselt vastutame käesoleva teabe õigsuse eest müügi- ja tarnetingimuste raames. Meie töötajate soovitus, mis erinevad meie andmelehel esitatud teabest, on meie jaoks siduvad ainult siis, kui need on kirjalikult kinnitatud. Kõikidel juhtudel tuleb järgida üldtunnustatud eeskirju ja tavasid, mis kajastavad tehnika praegust taset. Käesolevas tehnilises andmelehes esitatud teave kehtib jaluses esitatud riigi ettevõtte tarnitud toote kohta. Siiski tuleb märkida, et andmed võivad riigiti erineda. Järgida tuleb konkreetse riigi jaoks kehtivaid toote andmelehti. Kehtib viimane tehniline andmeleht; järgida tuleb jaluses esitatud väljaandmise kuupäeva. Viimane versioon on nõudmise korral meilt kättesaadav ning seda saab alla laadida ka meie veebilehelt. [2500027341]