

Ortolan Bio 880

Taastuvallikatest pärineva õli baasil valmistatud emulsioon raketistele



TOOTE OMADUSED

- Taastuvallikatest pärinevatel õlidel põhinev betooni eraldusaine
- Suurepärane eraldusvõime, minimeerib raketisele jäävaid betoonijääke
- Suurepärase kvaliteediga betoonpinnad
- Hõlpsasti pihustatav
- Lõhnatu, vähese lõhnaemissiooniga
- Lahusti- ja mineraalõlivaba
- Kasutusvalmis
- Hea tööhügieen
- DGNB maatriksi ENV 1.2 kohaselt 4. kvaliteediklass. „Riskid kohalikule keskkonnale“
- OECD 301-F kohaselt kiiresti biolagunev

KASUTUSALAD

- Siledale raketistele, näiteks metall-, plast- ja kattekihiga vineerraketistele
- Tehaseliste ja objektidel valatavate betoonkonstruktsioonide jaoks
- Kvaliteetsete betoonpindade valmistamiseks
- Valgele ja heledale betoonile
- Kütmata raketistele

KASUTUSJUHEND

Üldteave

Ortolan Bio 880 on eriti keskkonnasõbralik mineraalõlivaba emulsioon siledale raketistele. Toote koostisosad tagavad äärmiselt hea tööhügieeni.

Ortolan Bio 880 tagab heledad ja siledad betoonpinnad. Nõuetekohaselt paigaldatud õhuke kiht ei mõjuta järgnevate kattekihtide (nt krohv, värvid jms) nakkumist.

Aluspind

Raketis peab olema täiesti puhas, betoonijääkideta, õli- ja rasvavaba. Vajaduse korral puhastada tootega Donnitil Oil Ex.

Raketise pind võib olla veidi niiske, ent peab olema täiesti puhas teistest saalungiõlidadest.

Pealekandmine

Arvestada teabelehel „Ortolani saalungiõlide üldine kasutusjuhend“ kirjeldatud.

Ortolan Bio 880 moodustab pärast vee aurustumist (pärast valge helgi kadumist, umbes 5–20 minuti möödudes pealekandmisest) raketisele väga tõhusa veekindla eralduskihi. Aurustumise kiirus sõltub temperatuurist, õhuniiskusest ning õhuvahetusest.

Ühtlase ja õhukese kihi saavutamiseks pühkida riide- või fliislapiga. Seejärel saab raketisele kohe betooni valada.

Täiendav teave

Sobivust kummimaterjalidega tuleb eelnevalt kontrollida. Liiga suure koguse kasutamine võib põhjustada betoonpinna pekkide, tolmu teket, lihvimisvajadust ning muutumist vetthülgavaks.

Kasutamise kohta teabe saamiseks vt teabelehte „Ortolani saalungiõlide üldine kasutusjuhend“ ja ohutuskaarti.

TEHNILISED VÄÄRTUSED & TOOTE OMADUSED

Näitaja	Mõõtühik	Väärtus	Märkused
Tihedus	g/cm³	ligikaudu 0,99	
Viskoossus	sekundit	10	Valamislehter DIN 4 mm
Kasutamistingimused	°C	5-35 1-35	õhu ja aluspinna temperatuur materjali temperatuur (kaitsta päikese eest)
Kulu	ml/m²	10-15	
Veereostuse ohuklass		WGK 1	veidi ohtlik veele
Biolaadneus	%	85	OECD-301 F kohaselt 28 päeva möödudes
VOC sisaldus	%	> 1	

Kõik tehnilised väärtused on laboratoorsed tulemused, mis on kindlaks määratud temperatuuril 21 °C ± 2 °C ja suhtelisel õhuniiskusel 65%.

Alus	taimeõli-/veepõhine emulsioon
Vorm	vedel
Värvus	piimjas valge
Tarnevorm	30 kg purk 200 kg tünn 1000 konteiner
Enesekontroll	EN ISO 9001
Ladustamine	Võib hoiustada kinnises originaalpakendis jahedates ja kuivades tingimustes vähemalt 12 kuud.
Pakendi kõrvaldamine	Veenduda, et ühekordselt kasutatavad mahutid on täiesti tühjad.

GIS-KOOD: BTM05

Märkus. Infolehes esitatud teave põhineb meie kogemustel ja on meie parima teadmise kohaselt korrektne. Siiski ei ole see siduv. Teavet tuleb kohandada konkreetse konstruktsiooni, kasutuse ja mittestandardsete kohalike tingimuste järgi. Projekteerimisinseneril/spetsialistil on kohustus eelnevalt kontrollida kasutusspetsiifilisi tingimusi ja kui need erinevad väljatoodud standardtingimustest, tuleb need eraldi üle vaadata. MC konsultantide tehniline nõustamine ei asenda kliendi või tema esindajate kohustust viia läbi hoone või ehitise ülevaatus, arvestades selle ajalugu. Selle eeltingimuse kohaselt vastutame käesoleva teabe õigsuse eest müügi- ja tarnetingimuste raames. Meie töötajate soovitusel, mis erinevad meie andmelehel esitatud teabest, on meie jaoks siduvad ainult siis, kui need on kirjalikult kinnitatud. Kõikidel juhtudel tuleb järgida üldtunnustatud eeskirju ja tavasid, mis kajastavad tehnoloogia praegust taset. Käesolevas tehnilises andmelehes esitatud teave kehtib jaluses esitatud riigi ettevõtte tarnitud toote kohta. Siiski tuleb märkida, et andmed võivad riigiti erineda. Järgida tuleb konkreetse riigi jaoks kehtivaid toote andmelehti. Kehtib viimane tehniline andmeleht; järgida tuleb jaluses esitatud väljaandmise kuupäeva. Viimane versioon on nõudmise korral meilt kättesaadav ning seda saab alla laadida ka meie veebilehelt. [2300018758]