

Ortolan Classic 711

Lahustivaba saalungiõli igat tüüpi raketitele



TOOTE OMADUSED

- Kasutusvalmis
- Erakordselt tõhusad keemilis-füüsilised eraldusomadused
- Kahjustusteta eralduskiht aeglustab korrosiooni
- Kaitseb terasraketist ja aitab seda säilitada
- Hoiab ära puitraketiste paisumise, deformeerumise ja kuivamise
- OECD 301 F „manomeetrilise hingamistesti“ kohaselt kiiresti biolagunev
- Lõhnatu
- Hõlpsasti pihustatav
- Lahusti- ja silikoonivaba

KASUTUSALAD

- Imavatele ja mitteimavatele raketitele (nt puidust, metallist ja plastist raketised)
- Sobib kõigi betoon- ja raudbetootarindite puhul (nt betoonelemendid ja objektile ehitamine)
- Kuni 80 °C soojendatud raketisele

KASUTUSJUHEND

Üldteave: Ortolan Classic 711 on mineraalõlidel põhinev vees lahustumatu saalungiõli kõigile laialdaselt kasutatavatele raketitele.

Pealekandmine: Vt teabelehte „Ortolani saalungiõlide üldine kasutusjuhend“. Biolagunev saalungiõli on ilmatundlik. Kui raketis jääb pikemaks ajaks katteta, võib olla vaja seda uuesti Ortolan Classic 711-ga töödelda. Väga hästi imavate ja uute puitsaalungite puhul võib olla vajalik teinegi kattekiht.

Materjali viskoossus ja konsistents muutuvad miinuskraadide korral. Materjali külmumisest tingitud hägusus kaob materjali soojendamisel. Ortolan Classic 711 on optimaalselt töökindel temperatuuril üle 0 °C.

Käsitsemine: Vt teabelehte „Ortolani saalungiõlide üldine kasutusjuhend“.

Täiendav teave: Kasutamise kohta teabe saamiseks vt teabelehte „Ortolani saalungiõlide üldine kasutusjuhend“ ja ohutuskaarti.

Maksust vabastatud energiatooded! Toodet ei tohi kasutada kütteõlina ega seesuguste ainete tootmiseks!

TEHNILISED VÄÄRTUSED & TOOTE OMADUSED

Näitaja	Mõõtühik	Väärtus	Märkused
Tihedus	g/cm ³	ligikaudu 0,84	
Kulu	ml/m ²	ligikaudu 10–15	mitteimava aluspinna korral
		ligikaudu 15–30	imava aluspinna korral
Leekpunkt	°C	> 140	
Biolagunevus	%	99	OECD-301 F kohaselt 28 päeva möödudes
VOC sisaldus	%	> 1	

Kõik tehnilised väärtused on laboratoorsed tulemused, mis on kindlaks määratud temperatuuril 21 °C ± 2 °C ja suhtelisel õhuniiskusel 50%.

Alus	mineraalõlid lisaainetega
Vorm	vedel
Värvus	tumekollane
Tarnevorm	1000 l konteiner; 200 l tünn; 30 l ühekordselt kasutatav kanister
Ladustamine	Võib hoiustada kinnises originaalpakendis temperatuuril 0–30 °C ja kuivades tingimustes vähemalt 12 kuud.
Pakendi kõrvaldamine	Veenduda, et ühekordselt kasutatavad mahutid on täiesti tühjad.

Ohutusjuhised

Arvestage kindlasti pakendi etiketidel ja ohutuskaardil toodud ohutusteabe ja nõuannetega. GIS-KOOD: BTM20

Märkus. Kasutaja, planeerimisspetsialist ja/või ehitusinspektor peab toote tutvustuses toodud teavet kohandama konkreetse ehitusprojekti, kasutuse ja kohalike tingimuste järgi. Arvestada tuleb ebestandardsete kohalike tingimustega ning projekteerimisinseneril/spetsialistil on kohustus eelnevalt kontrollida kasutusspetsiifilisi tingimusi. Kirjeldatud standardsetest tingimustest lahknevuse korral tuleb kasutamine eraldi heaks kiita. MC konsultantide tehniline nõustamine ei asenda kliendi või tema esindajate kohustust viia läbi hoone või ehitise ülevaatus, arvestades selle ajalugu. Selle eeltingimuse kohaselt vastutame käesoleva teabe õigsuse eest müügi- ja tarnetingimuste raames. Meie töötajate soovitusel, mis erinevad meie andmelehel esitatud teabest, on meie jaoks siduvad ainult siis, kui need on kirjalikult kinnitatud. Kõikidel juhtudel tuleb järgida üldtunnustatud eeskirju ja tavaid, mis kajastavad tehnoloogia praegust taset. Käesolevas tehnilises andmelehes esitatud teave kehtib jaluses esitatud riigi ettevõtte tarnitud toote kohta. Siiski tuleb märkida, et andmed võivad riigiti erineda. Järgida tuleb konkreetse riigi jaoks kehtivaid toote andmelehti. Kehtib viimane tehniline andmeleht; järgida tuleb jaluses esitatud väljaandmise kuupäeva. Viimane versioon on nõudmise korral meilt kättesaadav ning seda saab alla laadida ka meie veebilehelt. [2500026853]