

# Ortolan Extra 791

Lahustivaba saalungivaha, siledatele raketistele



## TOOTE OMADUSED

- Pastalaadne saalungivaha
- Hea biolagunevusega
- Loob ilmastikukindla vahekihi
- Väga tõhus eraldav toime
- Külmaskindel
- Lahustivaba
- Nõrga lõhnaga
- Kasutusvalmis
- Veereostuse ohuklass: 1
- GIS-KOOD: BTM 10

## KASUTUSALAD

- Siledad saalungid, nt terasest, plastist ja polümeeriga modifitseeritud vineersaalungid
- Sobib eriti hästi betoonelementide valmistamisel detailide vormimiseks
- Kvaliteetsete, ilusate arhitektuursete betoonpindade valmistamiseks
- Äsja kasutatud puitsaalungite kaitsmiseks puidusuhkru lekete eest.

## KASUTUSJUHE

**Üldteave:** Ortolan Extra 791 on lahustivaba betoonieraldusvaha siledatele raketistele.

**Pealekandmine:** Ortolan Extra 791 kantakse ühtlase õhukese kihina kuivale ja puhtale raketisele plastkäsna või pehme lapiga või suurematele pindadele kummisiluriga (kummiliip).

Ortolan Extra 791 on külmaskindel. Materjal kõvastub madalamatel temperatuuridel. Saalungivaha saab madalamal temperatuuril kasutamiseks pehmendamiseks soojendada.

Ortolan Extra 791 moodustab vahetult pärast pinnale kandmist vetthülgava kihi. Seejärel saab raketisele betooni valada.

**Käsitsemine:** Vt teabelehte „Ortolani saalungiõlide üldine kasutusjuhend“.

**Täiendav teave:** Kasutamise kohta teabe saamiseks vt teabelehte „Ortolani saalungiõlide üldine kasutusjuhend“ ja ohutuskaarti.

## TEHNILISED VÄÄRTUSED & TOOTE OMADUSED

| Näitaja                                                                                                                                   | Mõõtühik                                                                                      | Väärtus         | Märkused                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|
| Tihedus                                                                                                                                   | g/cm <sup>3</sup>                                                                             | ligikaudu 0,8   |                                          |
| Kulu                                                                                                                                      | g/m <sup>2</sup>                                                                              | ligikaudu 15-30 | sõltuvalt aluspinnast ja pealekandmisest |
| Leekpunkt                                                                                                                                 | °C                                                                                            | > 130           |                                          |
| Veereostuse ohuklass                                                                                                                      |                                                                                               | WGK 1           | veidi ohtlik veele                       |
| Kõik tehnilised väärtused on laboratoorsed tulemused, mis on kindlaks määratud temperatuuril 21 °C ± 2 °C ja suhtelisel õhuniiskusel 50%. |                                                                                               |                 |                                          |
| Alus                                                                                                                                      | parafiinvaha                                                                                  |                 |                                          |
| Vorm                                                                                                                                      | pastalaadne                                                                                   |                 |                                          |
| Värvus                                                                                                                                    | tumekollane                                                                                   |                 |                                          |
| Tarnevorm                                                                                                                                 | 11 kg ämber (alusel 24 ämbrit (à 11 kg))                                                      |                 |                                          |
| Enesekontroll                                                                                                                             | EN ISO 9001                                                                                   |                 |                                          |
| Ladustamine                                                                                                                               | Võib hoiustada kinnises originaalpakendis jahedates ja kuivades tingimustes vähemalt 12 kuud. |                 |                                          |
| Pakendi kõrvaldamine                                                                                                                      | Veenduda, et ühekordselt kasutatavad mahutid on täiesti tühjad.                               |                 |                                          |

### Ohutusjuhised

Arvestage kindlasti pakendi etiketidel ja ohutuskaardil toodud ohutusteabe ja nõuannetega. GIS-KOOD: BTM10

**Märkus.** Infolehes esitatud teave põhineb meie kogemustel ja on meie parima teadmise kohaselt korrektne. Siiski ei ole see siduv. Teavet tuleb kohandada konkreetse konstruktsiooni, kasutuse ja mittestandardsete kohalike tingimuste järgi. Projekteerimisinseneril/spetsialistil on kohustus eelnevalt kontrollida kasutusspetsiifilisi tingimusi ja kui need erinevad väljatoodud standardtingimustest, tuleb need eraldi üle vaadata. MC konsultantide tehniline nõustamine ei asenda kliendi või tema esindajate kohustust viia läbi hoone või ehitise ülevaatus, arvestades selle ajalugu. Selle eeltingimuse kohaselt vastutame käesoleva teabe õigsuse eest müügi- ja tarnetingimuste raames. Meie töötajate soovitusel, mis erinevad meie andmelehel esitatud teabest, on meie jaoks siduvad ainult siis, kui need on kirjalikult kinnitatud. Kõikidel juhtudel tuleb järgida üldtunnustatud eeskirju ja tavaid, mis kajastavad tehnoloogia praegust taset. Käesolevas tehnilises andmelehes esitatud teave kehtib jaluses esitatud riigi ettevõtte tarnitud toote kohta. Siiski tuleb märkida, et andmed võivad riigiti erineda. Järgida tuleb konkreetse riigi jaoks kehtivaid toote andmelehti. Kehtib viimane tehniline andmeleht; järgida tuleb jaluses esitatud väljaandmise kuupäeva. Viimane versioon on nõudmise korral meilt kättesaadav ning seda saab alla laadida ka meie veebilehelt. [2300018551]