

Ortolan Premium 702

Spetsiaalsetel tõhusatel tööstuslikel õlidel põhinev pindmine aeglusti eksponeeritavatele betoonpindadele



TOOTE OMADUSED

- Kasutusvalmis mineraalõlipõhine saalungiõli
- Suurepärased betooni eraldusomadused raketisest
- Väga kvaliteetsete pindade tagamiseks
- Korrosioonikaitsega
- Ahendab poore ja õõnsusi
- Kaitseb terasraketist ja aitab seda säilitada
- Väga õrn lõhn
- Erakordselt õhukese eralduskihi loomiseks
- Keemilise toimega
- Hõlpsasti pihustatav

KASUTUSALAD

- Siledale mitteimavale raketisele sobiv saalungiõli
- Kvaliteetsete arhitektuursete betoonpindade jaoks (näiteks klassid SB 3 ja SB 4 dekoratiivbetooni direktiivi DBV/BDZ alusel)
- Kuni 80 °C soojendatud raketisele

KASUTUSJUHEND

Üldteave: Ortolan Premium 702 on spetsiaalne tõhusatel tööstuslikel õlidel põhinev vees lahustumatu lahendus siledale raketisele. Toode on spetsiaalselt välja töötatud kvaliteetsete eksponeeritavate betoonpindade jaoks ning klasside SB 3 ja SB 4 nähtavatele betoonpindadele.

Raketise töötlemine: Vt teabelehte „Ortolani saalunguõlide üldine kasutusjuhend“.

Mehhaanilise hõõrde tõttu tuleb kattekihti tugeva vihmajärgu (nt paduvihm) eest kaitsta. Kui raketis jäetakse pikemaks ajaks avatuks, tuleb töödeldud raketise pinda kontrollida ja kui see on kahjustatud, töödelda uuesti Ortolan Premium 702-ga.

Materjali viskoossus ja konsistents muutuvad miinuskraadide korral. Materjali külmumisest tingitud hägusus kaob materjali soojendamisel. Ortolan Premium 702 on optimaalselt töökindel temperatuuril üle 0 °C.

Pealekandmine: Vt teabelehte „Ortolani saalunguõlide üldine kasutusjuhend“.

Täiendav teave: Pealekandmise kohta teabe saamiseks vt teabelehte „Ortolani saalunguõlide üldine kasutusjuhend“.

TEHNILISED VÄÄRTUSED & TOOTE OMADUSED

Näitaja	Mõõtühik	Väärtus	Märkused
Tihedus	g/cm ³	ligikaudu 0,8	
Kulu	ml/m ²	ligikaudu 10–40	mitteimava raketise korral
Leekpunkt	°C	ligikaudu 53	DIN 51755
Veereostuse ohuklass		WGK 1	veidi ohtlik veele

Kõik tehnilised väärtused on laboratoorsed tulemused, mis on kindlaks määratud temperatuuril 21 °C ± 2 °C ja suhtelisel õhuniiskusel 50%.

Ohtlike ainete määrase kohaselt ohtlik aine
Tagada DIN-i ohutuskardi nõuetest kinnipidamine!
Ained

Ettevõttesisene tootmise sisekontroll	EN ISO 9001
Alus	hea töökindlusega tööstuslikud õlid, roostetõrjeaine ja lisaaineid, lahustipõhine
Vorm	vedel
Värvus	kollakas
Tarnevorm	30 l kanister, 200 l tünn, 1000 l konteiner
Enesekontroll	EN ISO 9001
Ladustamine	Võib hoiustada kinnises originaalpakendis jahedates ja kuivades tingimustes vähemalt 12 kuud.
Pakendi kõrvaldamine	Veenduda, et ühekordselt kasutatavad mahutid on täiesti tühjad.

Ohutusjuhised

Arvestage kindlasti pakendi etiketidel ja ohutuskardil toodud ohutusteabe ja nõuannetega. GIS-KOOD: BTM50

Märkus. Infolehes esitatud teave põhineb meie kogemustel ja on meie parima teadmise kohaselt korrektne. Siiski ei ole see siduv. Teavet tuleb kohandada konkreetse konstruktsiooni, kasutuse ja mittestandardsete kohalike tingimuste järgi. Projekteerimisinseneril/spetsialistil on kohustus eelnevalt kontrollida kasutusspetsiifilisi tingimusi ja kui need erinevad väljatoodud standardtingimustest, tuleb need eraldi üle vaadata. MC konsultantide tehniline nõustamine ei asenda kliendi või tema esindajate kohustust viia läbi hoone või ehitise ülevaatus, arvestades selle ajalugu. Selle eeltingimuse kohaselt vastutame käesoleva teabe õigsuse eest müügi- ja tarnetingimuste raames. Meie töötajate soovitusel, mis erinevad meie andmelehel esitatud teabest, on meie jaoks siduvad ainult siis, kui need on kirjalikult kinnitatud. Kõikidel juhtudel tuleb järgida üldtunnustatud eeskirju ja tavasid, mis kajastavad tehnoloogia praegust taset. Käesolevas tehnilises andmelehes esitatud teave kehtib jaluses esitatud riigi ettevõtte tarnitud toote kohta. Siiski tuleb märkida, et andmed võivad riigiti erineda. Järgida tuleb konkreetse riigi jaoks kehtivaid toote andmelehti. Kehtib viimane tehniline andmeleht; järgida tuleb jaluses esitatud väljaandmise kuupäeva. Viimane versioon on nõudmise korral meilt kättesaadav ning seda saab alla laadida ka meie veebilehelt. [2300018471]