

Ortolan Premium 766

Taastuvallikatest pärineva õli baasil biolagunev lahustivaba eraldusaine eksponeeritavatele betoonpindadele



TOOTE OMADUSED

- Taastuvallikatest pärinevatel õlidel põhinev lahustivaba eraldusaine
- Suurepärase raketise eraldamisomadused betoonist
- Tagab kvaliteetsed vähepoorsed betoonpinnad
- Kahjustusteta eralduskiht aeglustab korrosiooni
- Hoiab ära puitraketiste paisumise, deformeerumise ja kuivamise
- OECD 301-F kohaselt kergesti biolagunev (28 päeva möödudes 71%)
- Säästlik materjalikulu
- Lõhnatu
- Hõlpsasti pihustatav
- Kasutusvalmis
- DGNB maatriksi ENV 1.2 kohaselt 4. kvaliteediklass

KASUTUSALAD

- Imavatele ja mitteimavatele raketistele (nt puidust, metallist ja plastist raketised)
- Sobib kasutamiseks nii betooni, raudbetooni kui ka eelvalmistatud betoonist tarindite puhul
- Tehaseliste betoontoodete eraldamiseks saalungitest
- Nähtava betooni ja arhitektuurse betooni jaoks

KASUTUSJUHEND

Üldteave: Ortolan Premium 766 on taastuvallikatest pärinevatel õlidel põhinev vees lahustumatu saalungiõli igat tüüpi laialdaselt kasutatavatele raketistele.

Pealekandmine: Vt teabelehte „Ortolani saalungiõlide üldine kasutusjuhend“.

Biolagunev saalungiõli on ilmatundlik. Kui raketis jääb pikemaks ajaks katteta, võib olla vaja seda uuesti Ortolan Premium 766-ga töödelda. Väga hästi imavate ja uute puitsaalungite puhul võib olla vajalik teinegi eraldusaine kattekiht.

Materjali viskoossus ja konsistents muutuvad miinuskraadide korral. Materjali külmumisest tingitud hädusus kaob materjali soojendamisel. Toode Ortolan Premium 766 on optimaalselt töökindel temperatuuril üle 0 °C.

Käsitsemine: Vt teabelehte „Ortolani saalungiõlide üldine kasutusjuhend“.

TEHNILISED VÄÄRTUSED & TOOTE OMADUSED

Näitaja	Mõõtühik	Väärtus	Märkused
Tihedus	g/cm ³	ligikaudu 0,89	temperatuuril 20 °C
Viskoossus	sekundit	15	kinemaatiline vastavalt DIN 53211-le
Kulu	ml/m ²	8–10	mitteimava raketise puhul
		15–30	imava raketise puhul
Leekpunkt	°C	> 140	
Veereostuse ohuklass		WGK 1	veidi ohtlik veele
VOC sisaldus	%	> 1	
Alus	taastuvallikatest pärinevad õlid lisaainetega		
Vorm	vedel		
Värvus	kollakas		
Tarnevorm	30 kg ühekordselt kasutatav kanister		
	200 kg tünn		
	1000 kg konteiner		
Enesekontroll	EN ISO 9001		
Ladustamine	Võib hoiustada kinnises originaalpakendis jahedates ja kuivades tingimustes vähemalt 12 kuud. Kaitsta külmumise eest.		

Ohutusjuhised

Arvestage kindlasti pakendi etikettidel ja ohutuskaardil toodud ohutusteabe ja nõuannetega. GIS-KOOD: BTM10

Märkus. Infolehes esitatud teave põhineb meie kogemustel ja on meie parima teadmise kohaselt korrektne. Siiski ei ole see siduv. Teavet tuleb kohandada konkreetse konstruktsiooni, kasutuse ja mittestandardsete kohalike tingimuste järgi. Projekteerimisinseneril/spetsialistil on kohustus eelnevalt kontrollida kasutusspetsiifilisi tingimusi ja kui need erinevad väljatoodud standardtingimustest, tuleb need eraldi üle vaadata. MC konsultantide tehniline nõustamine ei asenda kliendi või tema esindajate kohustust viia läbi hoone või ehitise ülevaatus, arvestades selle ajalugu. Selle eeltingimuse kohaselt vastutame käesoleva teabe õigsuse eest müügi- ja tarbetingimuste raames. Meie töötajate soovitusel, mis erinevad meie andmelehel esitatud teabest, on meie jaoks siduvad ainult siis, kui need on kirjalikult kinnitatud. Kõikidel juhtudel tuleb järgida üldtunnustatud eeskirju ja tavaid, mis kajastavad tehnoloogia praegust taset. Käesolevas tehnilises andmelehes esitatud teave kehtib jaluses esitatud riigi ettevõtte tamitud toote kohta. Siiski tuleb märkida, et andmed võivad riigiti erineda. Järgida tuleb konkreetse riigi jaoks kehtivaid toote andmelehti. Kehtib viimane tehniline andmeleht; järgida tuleb jaluses esitatud väljaandmise kuupäeva. Viimane versioon on nõudmise korral meilt kättesaadav ning seda saab alla laadida ka meie veebilehelt. [2400023542]