

TOOTE OMADUSED

- Ühekomponentne
- Käsitsi ja kuivtorkreemise meetodil paigaldamine
- Väheine mahukahanemine, kloriidivaba
- Madal E-moodul
- Kõrge vastupanu sulfaadile
- Suurepärase nakkuvus kivi servadega
- Saadaval erinevates värvitoonides
- Struktuuriselt on kohandatud loodusliku kivimüüritisega
- Tugevus sarnane mördiklassiga M 5 vastavalt standardile EN 998-2.
- Registreeritud DGNG-s (kood: 9G6K52)

KASUTUSALAD

- Loodusliku kivimüüritise vuukimine
- Enam kui 15 mm sügavuste vuukide täitmine
- Sobib eriti hästi kõrge sulfaadisaldusega müüritisele (nt kipsisisaldusega müüritised).
- Sobib loodusliku kivi-, klinker- ja tellismüüritise ehitamiseks ja parandamiseks

KASUTUSJUHE

Aluspinna ettevalmistamine: Kõik täidetavad vuugid peavad olema puhtad ja vabad lahtistest osakestest, tolmust, õlist ja muudest saasteainetest. Enne toote pealekandmist tuleb eemaldada pinnalt kogu saaste, nt pesu või sobivate abrasiivsete vahenditega. Vuugiservad tuleb eelnevalt põhjalikult niisutada. Jälgida kivide temperatuuri.

Segamine: Oxal SM TK lisatakse ettevalmistatud veele pidevalt segades ja segu segatakse, kuni see on homogeenne ja tükivaba mört. Segamiseks tuleb kasutada sundsegistit või aeglaselt töötavat topeltvispliga segistit. Käsitööriistaga segamine ja segukoti osaline segamine ei ole lubatud. Segamine kestab 3 minutit.

Doseerimise vahetõld: Vt. tabelit „Tehnilised andmed“. Oxal SM TK 5 kuivsegu koti (25 kg) koti jaoks kulub umbes 3,8-4,1 liitrit vett. Nagu teistegi tsemendipõhiste toodetega, võib doseeritava vee kogus pisut varieeruda. 25 kg kotitäie segamisel veega saadakse ~13,5 liitrit vuugimörti.

Kasutamine: Oxal SM TK 5 saab paigaldada käsitööriistadega või kuivtorkreemise meetodil. Pritsimiseks on soovitatav kasutada tavalisi rootorpumbaga kuivtorkreemasinaid. Pihustiotsaku veekulu tuleb reguleerida nii, et paigaldatav mört oleks homogeenne ja tolmutav. Otsaku ja aluspinna vaheline pihustusnurk peab olema 90°. Pihustusotsaku ja aluspinna vaheline kaugus peab olema vähemalt 0,5 m. Pritsitav vuugimört võib pärast torkreemist jääda karedaks või viimistleda vuugikelluga.

Rohkem infot masinate, kompressori, osiste tagasipörke, raketiste ja kasutustingimuste kohta leiate infolehelt „Kuivtorkreemitava mördi kasutusjuhend“.

Kivistumine: Materjali Oxal SM TK 5 tuleb hoida liiga kiire kuivamise eest ja kaitsta otsese päikesevalguse ja tuule eest (järelhooldus!).

TEHNILISED VÄÄRTUSED & TOOTE OMADUSED

Omadused	Ühik	Väärtus	Märkused
Maksimaalne terasuurus	mm	4	
Doseerimise vahekord	kg/l	25 : 3,8 - 4,1	kuivsegu: vesi
Tööaeg	minutit	~ 60	20 °C
Kasutamistingimused	°C	≥ 5 ≤ 30	Õhu, pinna ja materjali temperatuurid
Paindetugevus	N/mm ²		
28 d		2,5	
Survetugevus	N/mm ²		
28 d		8,5	
Värske mördi tihedus	kg/dm ³	~ 2,1	
Värvus	hall, teised värvitoonid tellimisel		
Tarne	25 kg kott		
Arvestuslik kogus	~ 13,5 l koti kohta		
Hoiustamine	Võib hoiustada kinnises originaalpakendis jahedates ja kuivades tingimustes vähemalt 12 kuud.		
Jäätmekäitlus	Kontrollige, et ühekordselt kasutatavad pakendid oleksid täiesti tühjad.		

GIS-KOOD : ZP1

Märkus: Infolehes esitatud teave põhineb meie kogemustel ja on meie parima teadmise kohaselt korrektne. Siiski ei ole see siduv. Toode tuleb kohandada konkreetse konstruktsiooni, kasutuse ja mittestandardsete kohalike tingimuste järgi. Projekteerimisinseneril/spetsialistil on kohustus eelnevalt kontrollida kasutusspetsiifilisi tingimusi ja kui need erinevad välja toodud standardtingimustest, tuleb need eraldi üle vaadata. MC konsulantide poolne tehniline nõustamine ei asenda kliendi või tema esindajate kohustust viia läbi hoone või ehitise ülevaatus arvestades selle ajalugu. Selle eeltingimuse kohaselt vastutame käesoleva teabe õigsuse eest müügi- ja tarnetingimuste raames. Meie töötajate soovitusel, mis erinevad meie andmelehel esitatud teabest, on meie jaoks siduvad ainult siis, kui need on kirjalikult kinnitatud. Kõikidel juhtudel tuleb järgida üldtunnustatud eeskirju ja tavaid, mis kajastavad tehnika praegust taset. Käesolevas tehnilises andmelehes esitatud teave kehtib jalguses esitatud riigi ettevõtte tarnitud toote kohta. Siiski tuleb märkida, et andmed võivad riigiti erineda. Järgida tuleb konkreetse riigi jaoks kehtivaid toote andmelehti. Kehtib viimane tehniline andmeleht; järgida tuleb jalguses esitatud väljaandmise kuupäeva. Viimane versioon on nõudmise korral meilt kättesaadav ning seda saab alla laadida ka meie veebilehelt. [2400021004]