

# ombran HB

Sulfaadikindel, tsemendibaasil nakkekiht mineraalsetele aluspindadele



## TOOTE OMADUSED

- Tsemendi baasil, polümeermodifitseeritud, ühekomponentne, C<sub>3</sub>A-vaba sideaine
- Võimaldab veeauru difusiooni
- Mineraalsete aluspindade nakkekiht
- DIBt tehniline heakskiit

## KASUTUSALAD

- Nakkekiht ombrani tootevaliku tsemendipõhistele mörtidele kanalisatsioonisüsteemide renoveerimiseks
- REACH-määruse kohaselt hinnatud kokkupuutestsenaariumid: perioodiline sissehingamine, pealekandmine, pikaajaline kokkupuude veega

## KASUTUSJUHEND

**Aluspinna ettevalmistamine:** Vt andmelehte „Kanalisatsioonikaevude ja kanalisatsiooni parandusmördi paigaldamise üldjuhend“.

**Segamine:** Mineraalne nakkekiht (sideaine) valmistatakse ombran HB valmissegust ja veest. Mõõtkes vesi välja ja puistake sellele pidevalt segades mördi valmissegu peale. Segada ühtlaseks ja tükivabaks, kuni moodustub lobri sarnane konsistents. Lobri segamiseks sobivad aeglaselt töötavad topeltsegistid. Segamisaeg on 3 minutit. Käsitsi segamine ja segukoti osaline segamine ei ole lubatud.

**Doseerimise vahetorkord:** 25 kg ombran HB koti jaoks on vaja umbes 4,0-4,5 liitrit vett. Kuna ombran HB põhineb tsemendil, võib doseeritava vee kogus pisut varieeruda.

**Kasutamine:** Enne ombran HB pealekandmist tuleb aluspinda eelnevalt niisutada. Suure imavusega aluspindu tuleb eelnevalt mitu korda niisutada. Pintseldage ombran HB põhjalikult niiskele, kuid mitte küllastunud aluspinnale. Mitte valmistada ette suuremat pinda kui see, mida saab mördiga koheselt katta. Sobivad pealekandmise vahendid on lühikeste harjastega harjad või pintslid. Seisnud materjali ei tohi segada ega töödelda.

## TEHNILISED VÄÄRTUSED & TOOTE OMADUSED

| Omadused                   | Ühik               | Väärtus      | Märkused                     |
|----------------------------|--------------------|--------------|------------------------------|
| Doseerimise vahekord       | massi järgi        | 25 : 4 - 4,5 | kuivsegu: vesi               |
| Tööaeg                     | minutit            | ~ 20         |                              |
| Kasutamistingimused        | °C                 | ≥ 5 ≤ 30     |                              |
| Kulunorm (tasapinnal)      | kg/m <sup>2</sup>  | 1,1          | Tehases valmistatud kuivsegu |
| Värske mördi puistetihedus | kg/dm <sup>3</sup> | ~ 2,2        |                              |

Kõik tehnilised väärtused on laboratoorsed tulemused, mis on kindlaks määratud temperatuuril 21°C ± 2 °C ja suhtelisel õhuniiskusel 50%.

### 1) ehitusobjekti spetsiifiline

|                       |                                                                                                       |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Seadme puhastusvahend | vesi                                                                                                  |
| Värvus                | hall                                                                                                  |
| Tarne                 | 25 kg kott                                                                                            |
| Hoiustamine           | Võib hoiustada originaalpakendis kuivades tingimustes temperatuuril 5 °C kuni 25 °C vähemalt 12 kuud. |
| Jäätmekäitlus         | Kontrollige, et ühekordselt kasutatavad pakendid oleksid täiesti tühjad.                              |

### Ohutusnõuded

Pöörake tähelepanu pakendil ja ohutuskartidel toodud ohutusalaalse teabele ja juhistele. GIS-KOOD : ZP1

**Märkus:** Infolehes esitatud teave põhineb meie kogemustel ja on meie parima teadmise kohaselt korrektne. Siiski ei ole see siduv. Toodet tuleb kohandada konkreetse konstruktsiooni, kasutuse ja mittestandardsete kohalike tingimuste järgi. Projekteerimisinseneril/spetsialistil on kohustus eelnevalt kontrollida kasutusspetsiifilisi tingimusi ja kui need erinevad välja toodud standardtingimustest, tuleb need eraldi üle vaadata. MC konsulantide poolne tehniline nõustamine ei asenda kliendi või tema esindajate kohustust viia läbi hoone või ehitise ülevaatus arvestades selle ajalugu. Selle eeltingimuse kohaselt vastutame käesoleva teabe õigsuse eest müügi- ja tarnetingimuste raames. Meie töötajate soovitusel, mis erinevad meie andmelehel esitatud teabest, on meie jaoks siduvad ainult siis, kui need on kirjalikult kinnitatud. Kõikidel juhtudel tuleb järgida üldtunnustatud eeskirju ja tavaid, mis kajastavad tehnika praegust taset. Käesolevas tehnilises andmelehes esitatud teave kehtib jaluses esitatud riigi ettevõtte tarnitud toote kohta. Siiski tuleb märkida, et andmed võivad riigiti erineda. Järgida tuleb konkreetse riigi jaoks kehtivaid toote andmelehti. Kehtib viimane tehniline andmeleht; järgida tuleb jaluses esitatud väljaandmise kuupäeva. Viimane versioon on nõudmise korral meilt kättesaadav ning seda saab alla laadida ka meie veebilehelt. [2300018302]