

TOOTE OMADUSED

- Tsemendi baasil
- Ühekomponentne
- Paisub kivistumisel veega kokkupuutel (paisumise efekt)
- Ei sisalda korrosiooni soodustavaid aineid
- Väga hea haarduvus mineraalse aluspinnaga

KASUTUSALAD

- Kiire väiksemate lekete ja vee infiltratsiooni tihendav sulgemine
- Sobib betoonile ja müüritistele
- REACH-määruse kohaselt hinnatud kokkupuutestsenaariumid: perioodiline sissehingamine, pealekandmine, pikaajaline kokkupuude veega

KASUTUSJUHEND

Aluspinna ettevalmistamine: Vt andmelehte „Kanaliseerimis- ja kanalisatsiooni parandusmördi paigaldamise üldjuhend“.

Kasutamine: Ombran IW kantakse kuivalt, käsitsi (kaitsekindaid kandes) ja hõõrutakse põhjalikult aluspinnale. Vajaduse korral korratakse pealekandmist.

Kui toote osised ei ole veepuuduse tõttu täielikult reageerinud, tuleb need pinnad niisutada. See on hädavajalik, et kaitsta järgnevaid mineraalpõhiseid kattematerjale vee eemaldamise eest, mida põhjustavad ombran IW hüdreerimata osakesed.

Üldine teave: Ombran IW on mineraalpõhine toode, mistõttu võivad põhjustada lekkeid hiljem tekkivad praod, vajumid, deformatsioonid või nihked. Vastupidava tihendatuse saavutamiseks soovitame peale kanda ombran MHP-sarja mördist valmistatud kattekihi.

TEHNILISED VÄÄRTUSED & TOOTE OMADUSED

Omadused	Ühik	Väärtus	Märkused
Tööaeg	sekundites	< 30	
Kasutamistingimused	°C	≥ 5 ≤ 30	Õhu, pinna ja materjali temperatuurid
Kulunorm	kg/m ² /mm		sõltuvalt aluspinnast ja pealekandmisest
Kõik tehnilised väärtused on laboratoorsed tulemused, mis on kindlaks määratud temperatuuril 21°C ± 2 °C ja suhtelisel õhuniiskusel 50%.			
Värvus	hall		
Hoiustamine			Võib hoiustada originaalpakendis kuivades tingimustes temperatuuril 5 °C kuni 25 °C vähemalt 6 kuud.
Seadme puhastusvahend	vesi		
Jäätmekäitlus			Kontrollige, et ühekordselt kasutatavad pakendid oleksid täiesti tühjad.
Tarne	10 kg ämber		

Ohutusnõuded

Pöörake tähelepanu pakendil ja ohutuskartidel toodud ohutusalasale teabele ja juhistele. GIS-KOOD : ZP1

Märkus: Infolehes esitatud teave põhineb meie kogemustel ja on meie parima teadmise kohaselt korrektne. Siiski ei ole see siduv. Toodet tuleb kohandada konkreetse konstruktsiooni, kasutuse ja mittestandardsete kohalike tingimuste järgi. Projektseerimisinseneril/spetsialistil on kohustus eelnevalt kontrollida kasutusspetsiifilisi tingimusi ja kui need erinevad välja toodud standardtingimustest, tuleb need eraldi üle vaadata. MC konsultantide poolne tehniline nõustamine ei asenda kliendi või tema esindajate kohustust viia läbi hoone või ehitise ülevaatus arvestades selle ajalugu. Selle eeltingimuse kohaselt vastutame käesoleva teabe õigsuse eest müügi- ja tarnetingimuste raames. Meie töötajate soovitusel, mis erinevad meie andmelehel esitatud teabest, on meie jaoks siduvad ainult siis, kui need on kirjalikult kinnitatud. Kõikidel juhtudel tuleb järgida üldtunnustatud eeskirju ja tavaid, mis kajastavad tehnika praegust taset. Käesolevas tehnilises andmelehes esitatud teave kehtib jaluses esitatud riigi ettevõtte tarnitud toote kohta. Siiski tuleb märkida, et andmed võivad riigiti erineda. Järgida tuleb konkreetse riigi jaoks kehtivaid toote andmelehti. Kehtib viimane tehniline andmeleht; järgida tuleb jaluses esitatud väljaandmise kuupäeva. Viimane versioon on nõudmise korral meilt kättesaadav ning seda saab alla laadida ka meie veebilehelt. [2300018303]