

ombran SC CAT L

Kiirendaja orgaanilis-mineraalsele vaigule ombran SC



TOOTE OMADUSED

- ombran SC reaktsiooni kiirendamine madalatel temperatuuridel
- ombran SC viskoossuse suurendamine

KASUTUSALAD

- E-CR klaaskiudmattide immutamine ja vanutamine renoveerimiseks käsitsi paigaldatava laminaadiga.
- Kanalisatsioonisüsteemi juurdepääsetavate konstruktsioonide vooderdussüsteem
- Kanalisatsioonikaevudes kohtlamineerimine
- Kanalisatsioonikaevude kanalite või alumiste osade vooderdamine
- Klaaskiudelementide täiustamine

KASUTUSJUHEND

Segamine: Kiirendajat ombran SC Cat L lisatakse orgaanilis-mineraalvaigu ombran SC A-komponendile. Lisatav kogus tuleb määrata vastavalt kasutatud A-komponendi mahule: 1 - 4 % komponendi A kogusest (mahust). ombran SC Cat L kiirendajat võib võtta otse selle mahutist, eelistatavalt 10 ml ühekordselt kasutatava plastsüstlaga (vajadusel kasutada õhukest toru pikendusotsakuna) ja lisada eelnevalt kindlaksmääratud kogusega vaigukomponendile A. Põhjalik eelsegamine tehakse umbes 30 sekundi jooksul mehhaanilise segistiga (nt akutrell ankur- või propellervispliga). Segamisaeg pärast B-komponendi lisamist on veel vähemalt 90 sekundit. Käsitsi (pulga vms) segamine ei ole lubatud.

Kasutamine: Vt andmelehte „Üldine kasutusjuhend renoveerimiseks käsitsi paigaldatava laminaadiga“.

TEHNILISED VÄÄRTUSED & TOOTE OMADUSED

Omadus	Ühik	Väärtus	Märkused
Doseerimise vahekord	osad mahu kaupa	100 : 1 - 4	komp. A : katalüsaator
Tööaeg ¹⁾	minutit		lisandina ombran SC Cat L
1 Vol. %		~ 18	20° C materjali ja õhutemperatuur
2 Vol. %		~ 12	20° C materjali ja õhutemperatuur
3 Vol. %		~ 15	10° C materjali ja õhutemperatuur
4 Vol. %		~ 8	20° C materjali ja õhutemperatuur
Kasutamistingimused	°C	≥ 5 ≤ 30 ≥ 10 ≤ 25	õhu ja pinna temperatuurid materjali temperatuur
Täielikult kivistunud pärast ²⁾	minutit		lisandina ombran SC Cat L
1 Vol. %		~ 60- 70	20° C materjali ja õhutemperatuur
2 Vol. %		~ 40- 45	20° C materjali ja õhutemperatuur
3 Vol. %		~ 60- 70	10° C materjali ja õhutemperatuur
4 Vol. %		~ 45- 50	10° C materjali ja õhutemperatuur

Kõik tehnilised väärtused on laboratoorsed tulemused, mis on kindlaks määratud temperatuuril 21°C ± 2 °C ja suhtelisel õhuniiskusel 50%.

¹⁾ 750 ml kogus

²⁾ 3-kihiline laminaatstruktuur

Seadme puhastusaine	MC-Reinigungsmittel U
Värvus	läbipaistev
Tarne	Kast 3 x 1 l
Hoiustamine	Võib hoiustada originaalpakendis kuivades tingimustes temperatuuril 5 °C kuni 25 °C vähemalt 12 kuud.
Jäätmekäitlus	Kontrollige, et ühekordselt kasutatavad pakendid oleksid täiesti tühjad.

Ohutusnõuded

Pöörake tähelepanu pakendil ja ohutuskartidel toodud ohutusalaalse teabele ja juhistele. GIS-KOOD : PU40

Märkus: Infolehes esitatud teave põhineb meie kogemustel ja on meie parima teadmise kohaselt korrektne. Siiski ei ole see siduv. Toodet tuleb kohandada konkreetse konstruktsiooni, kasutuse ja mittestandardsete kohalike tingimuste järgi. Projekteerimisinseneril/spetsialistil on kohustus eelnevalt kontrollida kasutusspetsiifilisi tingimusi ja kui need erinevad välja toodud standardtingimustest, tuleb need eraldi üle vaadata. MC konsultantide poolne tehniline nõustamine ei asenda kliendi või tema esindajate kohustust viia läbi hoone või ehitise ülevaatus arvestades selle ajalugu. Selle eeltingimuse kohaselt vastutame käesoleva teabe õigsuse eest müügi- ja tarnetingimuste raames. Meie töötajate soovitusel, mis erinevad meie andmelehel esitatud teabest, on meie jaoks siduvad ainult siis, kui need on kirjalikult kinnitatud. Kõikidel juhtudel tuleb järgida üldtunnustatud eeskirju ja tavaid, mis kajastavad tehnika praegust taset. Käesolevas tehnilises andmelehes esitatud teave kehtib jaluses esitatud riigi ettevõtte tarnitud toote kohta. Siiski tuleb märkida, et andmed võivad riigiti erineda. Järgida tuleb konkreetse riigi jaoks kehtivaid toote andmelehti. Kehtib viimane tehniline andmeleht; järgida tuleb jaluses esitatud väljaandmise kuupäeva. Viimane versioon on nõudmise korral meilt kättesaadav ning seda saab alla laadida ka meie veebilehelt. [2300018311]