

Emcefix Spachtel F extra fein

Ülipeen betoonipahtel eksponeeritavate betoonpindade iluvigade parandamiseks



TOOTE OMADUSED

- Polümeermodifitseeritud ülipeen pahtel ühe kuni 3 mm paksusega kihina pinnalekandmiseks
- Valikus 3 erinevat värvi
- Värv- ja valguskindel pigmentatsioon
- Kasutusvalmis – lihtsalt segada veega
- Sobib pea kohal paigaldamiseks (alt ülesse)
- Ilmastiku- ja külmakindel
- Registreeritud DGNB-s (kood: LAEDNR)
- Standardi AgBB kohaselt väikesed emissioonid
- Standardi GEV-EMICODE, kategooria EC1^{PLUS} kohaselt väga väikesed emissioonid
- Mittesüttiv vastavalt standardi EN 13501 klassile A1
- Sertifitseeritud vastavalt standardi EN 1504-3 klassile R1 – mittestruktuurne remont

KASUTUSALAD

- Esteetiliste avatud betoonpindade loomiseks
- Betooni ja eksponeeritavate betoonpindade väikese- ja suuremahulisteks peenpahteldamiseks
- Ülipeen pahtel sise- ja välitingimustes kasutamiseks betoonpindadel, millel ei sõideta masinatega
- Monteeritavate betoonelementide peenpahteldamiseks ja remontimiseks
- Pooride ja õõnsuste sulgemiseks ning kareda pinna silumiseks

KASUTUSJUHEND

Aluspinna ettevalmistus: vt andmelehte „Peen- ja ülipeenpahtlite üldised kasutusjuhised“.

Segamine: toode Emcefix-Spachtel F extra fein valatakse mõõdetud veekogusesse ja segatakse aeglaselt pöörleva segistiga, kuni saadakse tükivaba (klompideta), töödeldava konsistentsiga segu. Madalamad temperatuurid aeglustavad kivistumist, kõrgemad temperatuurid aga kiirendavad seda.

Eelniisutamine: aluspinda tuleb eelnevalt niisutada, et see oleks matt niiske, kuid siiski imav. Väga ebatasaste pindade, betooni killustikupesade jms defektsete alade katmisel tuleb niisket aluspinda eelnevalt töödelda tootega Emcefix-Spachtel G.

Kasutamine: toodet Emcefix-Spachtel F extra fein tohib kasutada ainult siis, kui aluspinna ja ümbritseva keskkonna temperatuur on üle +5 °C.

Kasutage pealekandmiseks kellut, viimistluskellut või tööriista MC-Tool Rubber. Sõltuvalt aluspinna seisundist võib toodet Emcefix-Spachtel F extra fein kanda pinnale ühe tööoperatsiooni käigus maksimaalselt 3 mm kihina. Tasase ja sileda pinna saavutamiseks tuleb pahtlit ettenähtud töötlemisaja jooksul käsnhõõrutiga MC-Tool Sponge uuesti profileerida.

Täiendav teave: töötlemise käigus võivad tekkida värvimuutused! Kasutage järelhoolduseks väheses koguses vett. Tööriista MC-Tool Sponge tuleb seetõttu uuesti profileerimise käigus pesta ainult puhta veega. 90% liigsest veest tuleb tööriistast välja pressida. See hoiab ära pinna määrdumise.

Järelhooldus: tootega Emcefix-Spachtel F extra fein töödeldud pinnad vajavad kiiret järelhooldust, et tagada nende kaitstus päikesest ja tuulest tingitud vee kiirema aurustumise eest. Järelhooldus võtab tavaliselt aega 3 päeva.

TEHNILISED VÄÄRTUSED JA TOOTE OMADUSED

Näitaja	Mõõtühik	Väärtus	Märkused
Maksimaalne terasuurus	mm	0,125	
Vee lisamine	l	8,5–9,5	Kuivsegu 25 kg kohta
Tööaeg	minutit	30	temperatuuril 20 °C
Kasutamistingimused	°C	≥ 5 ≤ 30	õhu, aluspinna ja materjali temperatuurid
Kulu (tasapinnalisel kasutamisel)	kg/m²/mm		
Kuivmört	kg/m²/mm	umbes 1,5	
Paindetugevus	N/mm²		
24 tundi		1,9	
72 tundi		2,6	
7 päeva		3	
28 päeva		5	
Survetugevus	N/mm²		
24 tundi		7,2	
72 tundi		10,4	
7 päeva		14,8	
28 päeva		23,4	
Kihi paksus	mm	0,5	minimaalne kihi paksus kihi/tööetapi kohta
		3,0	maksimaalne kihi paksus kihi/tööetapi kohta
		3,0	maksimaalne kihi kogupaksus

Kõik tehnilised väärtused on laboritulemused, mis on mõõdetud temperatuuril 21 °C ± 2 °C ja 50% suhtelise õhuniiskuse juures.

Värv	helehall, betoonihall, keskmine hall
Tarnevorm	25 kg kott; 1 kaubaalus (35 kotti, iga 25 kg)
Enesekontroll	EN ISO 9001
Ohtlike ainete määruuse kohaselt ohtlik aine	Tagada aine ohutuskaardi nõuetest kinnipidamine!
Ained	
Ladustamine	Võib hoiustada kinnises originaalpakendis jahedates ja kuivades tingimustes vähemalt 12 kuud.
Jäätmekäitlus	Kontrollige, et ühekordselt kasutatavad pakendid oleksid täiesti tühjad.

Ohutusjuhised

Arvestage kindlasti pakendi etiketidel ja ohutuskaardil toodud ohutusteabe ja nõuannetega. GISKOOD: ZP1

Märkus. Infolehes esitatud teave põhineb meie kogemustel ja on meie parima teadmise kohaselt korrektne. See ei ole siiski siduv. Teavet tuleb kohandada konkreetse konstruktsiooni, kasutuse ja mittestandardsete kohalike tingimuste järgi. Projektteerimisinseneril/spetsialistil on kohustus eelnevalt kontrollida kasutusspetsiifilisi tingimusi ja kui need erinevad väljatoodud standardtingimustest, tuleb need eraldi üle vaadata. MC konsultantide tehniline nõustamine ei asenda kliendi või tema esindajate kohustust viia läbi hoone või ehitise ülevaatus, arvestades selle ajalugu. Selle eelduse kohaselt vastutame selle teabe õigsuse eest oma müügi- ja tarbetingimuste raames. Meie töötajate soovitusel, mis erinevad meie andmelehel esitatud teabest, on meie jaoks siduvad ainult siis, kui need on kirjalikult kinnitatud. Kõikidel juhtudel tuleb järgida üldtunnustatud eeskirju ja tavasid, mis kajastavad tehnika praegust taset. Käesolevas tehnilises andmelehes esitatud teave kehtib jaluses esitatud riigi ettevõtte tarnitud toote kohta. Siiski tuleb märkida, et andmed võivad riigiti erineda. Järgida tuleb konkreetse riigi jaoks kehtivaid toote andmelehti. Kehtib viimane tehniline andmeleht; järgida tuleb jaluses esitatud väljaandmise kuupäeva. Viimane versioon on nõudmise korral meilt kättesaadav ning seda saab alla laadida ka meie veebilehelt. [2300018581]