

Emcefix Spachtel F lang

Peen pahtel normaalse tardumiskäitumisega dekoratiivbetooni iluvigade parandamiseks



TOOTE OMADUSED

- Polümeermodifitseeritud peenpahtel kuni 6 mm paksuste kihtidena kasutamiseks
- Valikus 7 erinevat värvi
- Värv- ja valguskindel pigmentatsioon
- Kasutusvalmis – lihtsalt segada veega
- Tavapäraselt kivistuv, sobib alt üles kasutamiseks
- Külma- ja sulamiskindlus vastavalt standardile EN 13687-3
- Sobiva masinaga pritsitav (küsi tehnilist nõu)
- Registreeritud DGNB-s (kood: LAEDNR)
- Standardi AgBB kohaselt väikesed emissioonid
- Standardi GEV-EMICODE, kategooria EC1^{PLUS} kohaselt väga väikesed emissioonid
- Mittesüttiv vastavalt standardi EN 13501 klassile A1
- Vastavalt standardile EN1504-3 sertifitseeritud klassi R1 tootena

KASUTUSALAD

- Betooni ja avatud betoonpindade väikese- ja suuremahulisteks pahteldamiseks
- Betoonelementide peenpahteldamiseks ja remondiks

KASUTUSJUHE

Toode Emcefix-Spachtel F lang ei sobi mehhaanilise koormuse all pindade parandamiseks.

Aluspinna ettevalmistus: vt andmelehte „Peen- ja ülipeenpahtlite üldised kasutusjuhised“.

Segamine: toode Emcefix-Spachtel F lang valatakse mõõdetud veekogusega anumasse ja segatakse aeglaselt pöörleva segistivispliga, kuni saadakse tükivaba (klompideta), töödeldava konsistentsiga segu.

Madalamad temperatuurid aeglustavad kivistumisprotsessi, kõrgemad temperatuurid aga kiirendavad seda.

Eelniisutamine: aluspinda tuleb eelnevalt niisutada, et see oleks matt kuiv, kuid siiski imav. Väga ebatasastel aluspindadel, kärgmaterjalil jms kasutamisel tuleb niisket aluspinda eelnevalt töödelda tootega Emcefix-Spachtel G.

Kasutamine: toodet Emcefix-Spachtel F lang tohib kasutada ainult siis, kui aluspinna ja ümbritseva keskkonna temperatuur on üle +5 °C.

Kasutage paigaldamiseks kellut, viimistluskellut või tööriista MC-Tool Rubber. Sõltuvalt aluspinna seisundist võib toodet Emcefix-Spachtel F lang paigaldada maksimaalselt 6 mm kihina. Tasase ja sileda pinna saavutamiseks tuleb pahtlit ettenähtud töötlemisaja jooksul tööriistaga MC-Tool Sponge uuesti profileerida.

Teave: töötlemise käigus võivad tekkida värvimuutused! Kasutage järelhoolduseks väheses koguses vett. Tööriista MC-Tool Sponge tuleb seetõttu uuesti profileerimise käigus pesta ainult puhta veega. 90% liigest veest tuleb tööriistast välja pressida. See hoiab ära pinna määrdumise.

Järelhooldus: tootega Emcefix-Spachtel F lang töödeldud pinnad vajavad kiiret järelhooldust, et tagada nende kaitstud päikesest ja tuulest tingitud vee kiirema aurustumise eest. Järelhooldus võtab tavaliselt aega 3 päeva.

TEHNILISED VÄÄRTUSED JA TOOTEOMADUSED

Näitaja	Mõõtühik	Väärtus	Märkused
Maksimaalne terasuurus	mm	0,25	
Vee lisamine	l	3,2–3,6 6,5–7,5	12 kg kohta 25 kg kohta
Tööaeg	minutid	umbes 30	20 °C juures
Kasutamistingimused	°C	≥ 5 ≤ 30	õhu, aluspinna ja materjali temperatuurid
Kulunorm	kg/m ²	umbes 1,45	kihi paksuse millimeetri kohta
Paindetugevus	N/mm ²		
24 tundi		1,5	
72 tundi		3,2	
28 päeva		6,2	
Survetugevus	N/mm ²		
24 tundi		2,0	
72 tundi		10,8	
28 päeva		23,0	
Liimi tõmbetugevus	N/mm ²		
72 tundi		0,8	Ümbritseva keskkonna tingimused 23/50
28 päeva		1,1	Ümbritseva keskkonna tingimused 23/50
Kihi paksus (max)	mm	1,0 6,0 6,0	minimaalne kihi paksus kihi/tööetapi kohta maksimaalne kihi paksus kihi/tööetapi kohta maksimaalne kihi kogupaksus
Kõik tehnilised väärtused on laboritulemused, mis on mõõdetud temperatuuril 21 °C ± 2 °C ja 50% suhtelise õhuniiskuse juures.			
Tarnevorm		12 kg ämber; 1 kaubaalus (33 ämbrit, iga 12 kg) 25 kg kotid; 1 kaubaalus (35 kotti, iga 25 kg).	
Enesekontroll		EN ISO 9001	
Ohtlike ainete määruuse kohaselt ohtlik aine		Tagada aine ohutuskaardi nõuetest kinnipidamine!	
Ained			
Ladustamine		Võib hoiustada kinnises originaalpakendis jahedates ja kuivades tingimustes vähemalt 12 kuud.	
Jäätmekäitlus		Kontrollige, et ühekordselt kasutatavad pakendid oleksid täiesti tühjad.	

GISCODE : ZP1

Märkus. Infolehes esitatud teave põhineb meie kogemustel ja on meie parima teadmise kohaselt korrektne. See ei ole siiski siduv. Teavet tuleb kohandada konkreetse konstruktsiooni, kasutuse ja mittestandardsete kohalike tingimuste järgi. Projekteerimisinseneril/spetsialistil on kohustus eelnevalt kontrollida kasutusspetsiifilisi tingimusi ja kui need erinevad väljatoodud standardtingimustest, tuleb need eraldi üle vaadata. MC konsultantide tehniline nõustamine ei asenda kliendi või tema esindajate kohustust viia läbi hoone või ehitise ülevaatus, arvestades selle ajalugu. Selle eelduse kohaselt vastutame selle teabe õigsuse eest oma müügi- ja tarnetingimuste raames. Meie töötajate soovitusel, mis erinevad meie andmelehel esitatud teabest, on meie jaoks siduvad ainult siis, kui need on kirjalikult kinnitatud. Kõikidel juhtudel tuleb järgida üldtunnustatud eeskirju ja tavasid, mis kajastavad tehnika praegust taset. Käesolevas tehnilises andmelehes esitatud teave kehtib jaluses esitatud riigi ettevõtte tamitud toote kohta. Siiski tuleb märkida, et andmed võivad riigiti erineda. Järgida tuleb konkreetse riigi jaoks kehtivaid toote andmelehti. Kehtib viimane tehniline andmeleht; järgida tuleb jaluses esitatud väljaandmise kuupäeva. Viimane versioon on nõudmise korral meilt kättesaadav ning seda saab alla laadida ka meie veebilehelt. [2500025157]