

Murafan 39

Polümeerdispersioon betoonpindade kosmeetiliste pahtlite modifitseerimiseks ja kruntimiseks



TOOTE OMADUSED

- Parandab kosmeetiliste betoonipahtlite nakkumist tsemendipõhistele aluspindadele
- Suurendab kosmeetiliste pahtlite elastsust
- Hoiab ära pingep pragude tekke
- Parandab kosmeetiliste pahtlite töödeldavust
- Vähendab õililäbilaskvust

KASUTUSALAD

- Kosmeetiliste peen- ja ülipeenpahtlite modifitseerimine
- Silumise abiaine (plastifikaator)
- Nakkekiht, kui on segatud kokku betoonikosmeetilise pahtliga

KASUTUSJUHEND

Murafan 39 on stüreenil / akrüülil põhinev polümeerdispersioon mördi ja betooni modifitseerimiseks ning nakkekihi valmistamiseks.

Aluspinna ettevalmistus: aluspind peab olema puhas, tahke, pragudeta ja nakkumist takistavatest ainetest puhas/vaba. Aluspind peab enne sideaine pealekandmist olema kergelt kare ja eelnevalt niisutatud. Pind peaks olema poolkuiv, aga siiski imav (s.o mattniiske).

Segamine: sõltuvalt kasutusotstarbest lahjendatakse Murafan 39 veega vahekorras 1 : 2 kuni 1 : 6.

Kasutamine: kandke Murafan 39 koos kosmeetilise pahtliga sideainena eelnevalt niisutatud pinnale. Kõik järgnevad kihid tuleb värskena värskelt valmistatud pinnale kanda.

Betoonikosmeetiliste pahtlite modifitseerimiseks lahjendage toodet Murafan 39 veega ettenähtud segamisvahekorras.

TEHNILISED VÄÄRTUSED JA TOOTE OMADUSED

Näitaja	Mõõtühik	Väärtus	Märkused
Tihedus	kg/dm ³	umbes 1,01	
Kulu (lisandina) ¹⁾	l		
Nakkekiht		1–2	
Mördis		1–4	
Põranda tasanduskihis		1–6	

Kõik tehnilised väärtused on laboritulemused, mis on mõõdetud temperatuuril 21 °C ± 2 °C ja 50% suhtelise õhuniiskuse juures.

¹⁾ veega segatuna

Vorm	vedelik
Ettevõttesisene tootmiskontroll	EN ISO 9001
Tarnevorm	11 kg kanistrid, 30 kg kanistrid, 200 kg tünnid (eritellimus)
Enesekontroll	EN ISO 9001
Ladustamine	Võib hoiustada kinnises originaalpakendis jahedates ja kuivades tingimustes vähemalt 12 kuud.
Värv	valge
Jäätmekäitlus	Kontrollige, et ühekordselt kasutatavad pakendid oleksid täiesti tühjad.

Ohutusjuhised

Arvestage kindlasti pakendi etikettidel ja ohutuskaardil toodud ohutusteabe ja nõuannetega.

Märkus. Infotehes esitatud teave põhineb meie kogemustel ja on meie parima teadmise kohaselt korrektne. See ei ole siiski siduv. Teavet tuleb kohandada konkreetse konstruktsiooni, kasutuse ja mittestandardsete kohalike tingimuste järgi. Projekteerimisinseneril/spetsialistil on kohustus eelnevalt kontrollida kasutusspetsiifilisi tingimusi ja kui need erinevad väljatoodud standardtingimustest, tuleb need eraldi üle vaadata. MC konsultantide tehniline nõustamine ei asenda kliendi või tema esindajate kohustust viia läbi hoone või ehitise ülevaatus, arvestades selle ajalugu. Selle eelduse kohaselt vastutame selle teabe õigsuse eest oma müügi- ja tarnetingimuste raames. Meie töötajate soovitusel, mis erinevad meie andmelehel esitatud teabest, on meie jaoks siduvad ainult siis, kui need on kirjalikult kinnitatud. Kõikidel juhtudel tuleb järgida üldtunnustatud eeskirju ja tavasid, mis kajastavad tehnika praegust taset. Käesolevas tehnilises andmelehes esitatud teave kehtib jaluses esitatud riigi ettevõtte tamitud toote kohta. Siiski tuleb märkida, et andmed võivad riigiti erineda. Järgida tuleb konkreetse riigi jaoks kehtivaid toote andmelehti. Kehtib viimane tehniline andmeleht; järgida tuleb jaluses esitatud väljaandmise kuupäeva. Viimane versioon on nõudmise korral meilt kättesaadav ning seda saab alla laadida ka meie veebilehelt. [2300018530]