

Nafuflex GIP

Silikaatkrunt betoonile, müüritisele ja krohvitud pindadele



TOOTE OMADUSED

- Kulutõhus kontsentraat
- Tugevdab aluspinda
- Veeauru läbilaskev
- Lahustivaba

KASUTUSALAD

- Pulbriliste ja tolmuste pindade tugevdamine
- Kruuntmaterjal Nafuflexi ja MC-Proofi hüdroisolatsioonisüsteemidele
- Niiskete väikeste pooridega betoon- ja krohvipindade ning tehases valatud elementide tihendamine

KASUTUSJUHE

Aluspinna ettevalmistus: toodet Nafuflex GIP kasutatakse Nafuflex ja MC-Proof hüdroisolatsioonisüsteemide kruuntmaterjalina. Toodet kasutatakse lahjendamata kujul või vahekorras 1 : 1 veega segatuna, olenevalt kasutusotstarbest ja aluspinnast. Toodet Nafuflex GIPi saab pihustada tavalise käsipumbaga pihustiga. Väiksemaid alasid saab töödelda pintsliga.

TEHNILISED VÄÄRTUSED JA TOOTE OMADUSED

Näitaja	Mõõtühik	Väärtus	Märkused
Tihedus	kg/dm ³	1,19	
Segamissuhe (veega)	l:l	1 : 1	
Kasutuskandmise tingimused	°C	≥ 5	õhu ja aluspinna temperatuurid
Kulu (tasapinnalisel kasutamisel) l/m ²			sõltuvalt aluspinna imavusest
Liimikiht		0,2 – 0,3	lahjendatud materjal
Värv	helesinine		
Tarne	10 l kanister		
Ladustamine	Võib hoiustada kinnises originaalpakendis jahedates ja kuivades tingimustes vähemalt 12 kuud.		

Ohutusjuhised

Arvestage kindlasti pakendi etikettidel ja ohutuskardil toodud ohutusteabe ja nõuannetega.

Märkus. Infolehes esitatud teave põhineb meie kogemustel ja on meie parima teadmise kohaselt korrektne. See ei ole siiski siduv. Teavet tuleb kohandada konkreetse konstruktsiooni, kasutuse ja mittestandardsete kohalike tingimuste järgi. Projekteerimisinseneril/spetsialistil on kohustus eelnevalt kontrollida kasutusspetsiifilisi tingimusi ja kui need erinevad väljatoodud standardtingimustest, tuleb need eraldi üle vaadata. MC konsultantide tehniline nõustamine ei asenda kliendi või tema esindajate kohustust viia läbi hoone või ehitise ülevaatus, arvestades selle ajalugu. Selle eeltingimuse kohaselt vastutame käesoleva teabe õigsuse eest müügi- ja tarnetingimuste raames. Meie töötajate soovitusel, mis erinevad meie andmelehel esitatud teabest, on meie jaoks siduvad ainult siis, kui need on kirjalikult kinnitatud. Kõikidel juhtudel tuleb järgida üldtunnustatud eeskirju ja tavaid, mis kajastavad tehnika praegust taset. Käesolevas tehnilises andmelehes esitatud teave kehtib jaluses esitatud riigi ettevõtte tarnitud toote kohta. Siiski tuleb märkida, et andmed võivad riigiti erineda. Järgida tuleb konkreetse riigi jaoks kehtivaid toote andmelehti. Kehtib viimane tehniline andmeleht; järgida tuleb jaluses esitatud väljaandmise kuupäeva. Viimane versioon on nõudmise korral meilt kättesaadav ning seda saab alla laadida ka meie veebilehelt. [2500026190]