

TOOTE OMADUSED

- Kasutusvalmis – lihtsalt segada veega
- Polümeermodifitseeritud
- Külma- ja ilmastikukindel
- Värv- ja valguskindel pigmentatsioon
- Ühe kuni 6 mm paksuse kihina paigaldamiseks
- Saadaval neljas erinevas värvitoonis (vt värvikaarti)
- Vastavalt standardile EN 13501 klassile A1 mittesüttiv
- Vastavalt standardile EN1504-3 sertifitseeritud klassi R1 tootena

KASUTUSALAD

- Universaalne peenpahtel betooni pinna pahteldamiseks
- Pooride ja tühemike sulgemiseks
- Raketise nihkekohtade tasandamiseks
- värskest vormist eemaldatud moodulelementidel kasutamiseks tootega Repacryl

KASUTUSJUHEND

Universaalne peenpahtel ei sobi mehaaniliselt koormatud pindade parandamiseks.

Aluspinna ettevalmistus: vt andmeleht „Peen- ja ülipeenpahtlite üldised kasutusjuhised“. Tsemendi eemaldamiseks dekoratiivbetooni pinnalt tuleb kasutada toodet Donnitil 3 X.

Segamine: toode Nafuquick kuivsesgu valatakse mõõdetud veekogusesse ja segatakse aeglaselt liikuva segamisseadmega, kuni saadakse tükivaba (klompideta), töödeldava konsistentsiga segu.

Madalamad temperatuurid aeglustavad ja kõrgemad kiirendavad kivistumisprotsessi.

Eelniisutamine: aluspind niisutatakse nii, et see oleks niiske, kuid siiski imav (nn mattniske). Väga ebatasastele pindadele, nn killustikupesadele jms kandmisel tuleb niisket aluspinda samaaegselt töödelda tootega Emcefix-Spachtel G.

Kasutamine: toodet Nafuquick tohib kasutada ainult siis, kui aluspinna ja ümbritseva keskkonna temperatuur on üle +5 °C.

Kasutage paigaldamiseks kellut, viimistluskellut või tööriista MC-Tool Rubber. Sõltuvalt aluspinna seisundist võib toodet Nafuquick paigaldada maksimaalselt 6 mm kihina. Tasase ja sileda pinna saavutamiseks tuleb pahtlit ettenähtud töötlemisaja jooksul tööriistaga MC-Tool Sponge uuesti profileerida.

Täiendav teave: töötlemise käigus võivad tekkida värvimuutused! Kasutage järelhoolduseks väheses koguses vett. Tööriista MC-Tool Sponge tuleb seetõttu uuesti profileerimise käigus pesta ainult puhta veega. 90% liigsest veest tuleb tööriistast välja pressida. See hoiab ära pinna määrdumise.

Järelhooldus: tootega Nafuquick töödeldud pindadele tuleb kiiresti korraldada järelhoolduse meetmed, et tagada nende kaitstud päikesest ja tuulest tingitud vee kiirema aurustumise eest.

TEHNILISED VÄÄRTUSED JA TOOTE OMADUSED

Näitaja	Mõõtühik	Väärtus	Märkused
Vee doseerimine	l	umbes 8,25–8,75	Kuivsegu 25 kg kohta
Tööaeg	minutit	umbes 30	temperatuuril 20 °C
Kasutustingimused	°C	> 5 < 30	õhu, aluspinna ja materjali temperatuurid
Kulunorm (tasapinnalisel kasutamisel)	kg/m ²	umbes 1,25	kihi paksuse millimeetri kohta
Kuivmört		umbes 1,66	kihi paksuse millimeetri kohta
Värske mört			
Paindetugevus	N/mm ²		20 °C ja 50% suhtelise õhuniiskuse juures
28 päeva		4,3	23 °C ja 50% suhtelise õhuniiskuse juures
24 tundi		0,9	23 °C ja 50% suhtelise õhuniiskuse juures
Survetugevus	N/mm ²		
28 päeva		14,2	23 °C ja 50% suhtelise õhuniiskuse juures
24 tundi		2,2	23 °C ja 50% suhtelise õhuniiskuse juures
Kihi paksus (max)	mm	6,0	Maksimaalne

Kõik tehnilised väärtused on laboritulemused, mis on mõõdetud temperatuuril 21 °C ± 2 °C ja 50% suhtelise õhuniiskuse juures.

Värv	hele, hall, keskmine hall, betoonihall, vt värvikaart või proovi
Tarnevorm	25 kg kotid; 1 kaubaalus (40 kotti, iga 25 kg)
Ladustamine	Võib hoiustada kinnises originaalpakendis jahedates ja kuivades tingimustes vähemalt 12 kuud.
Jäätmekäitlus	Kontrollige, et ühekordselt kasutatavad pakendid oleksid täiesti tühjad.

Ohutusjuhised

Arvestage kindlasti pakendi etikettidel ja ohutuskaardil toodud ohutusteabe ja nõuannetega. GISCODE: ZP1

Märkus. Infolehes esitatud teave põhineb meie kogemustel ja on meie parima teadmise kohaselt korrektne. See ei ole siiski siduv. Teavet tuleb kohandada konkreetse konstruktsiooni, kasutuse ja mittestandardsete kohalike tingimuste järgi. Projekteerimisinseneril/spetsialistil on kohustus eelnevalt kontrollida kasutusspetsiifilisi tingimusi ja kui need erinevad väljatoodud standardtingimustest, tuleb need eraldi üle vaadata. MC konsultantide tehniline nõustamine ei asenda kliendi või tema esindajate kohustust viia läbi hoone või ehitise ülevaatus, arvestades selle ajalugu. Selle eelduse kohaselt vastutame selle teabe õigsuse eest oma müügi- ja tarnetingimuste raames. Meie töötajate soovitusel, mis erinevad meie andmelehel esitatud teabest, on meie jaoks siduvad ainult siis, kui need on kirjalikult kinnitatud. Kõikidel juhtudel tuleb järgida üldtunnustatud eeskirju ja tavaid, mis kajastavad tehnika praegust taset. Käesolevas tehnilises andmelehes esitatud teave kehtib jaluses esitatud riigi ettevõtte tarnitud toote kohta. Siiski tuleb märkida, et andmed võivad riigiti erineda. Järgida tuleb konkreetse riigi jaoks kehtivaid toote andmelehti. Kehtib viimane tehniline andmeleht; järgida tuleb jaluses esitatud väljaandmise kuupäeva. Viimane versioon on nõudmise korral meilt kättesaadav ning seda saab alla laadida ka meie veebilehelt. [2500025180]