

Nafuquick HT fine

Termo-peenpahtel betoonpindade iluvigade parandamiseks



TOOTE OMADUSED

- Tsemendipõhine, polümeermodifitseeritud betoonpindade peenpahtel
- Äärmiselt aeglane seguvee eraldumine
- Töödeldav kuni aluspinnatemperatuurini +70 °C
- Järelhooldusvaba
- Stabiilne, sobib alt üles paigaldamiseks
- Ühekomponentne
- Sertifitseeritud vastavalt standardi EN 1504-3 klassile R1
- Vastavalt standardile EN 13501 klassile A1 mittesüttiv
- GISKOOD: ZP1

KASUTUSALAD

- Termopahtel betoonpindadele pinnatemperatuuriga kuni +70 °C
- Väikeste ja suurte pindade pahteldus- ja parandustöödeks
- Peente pooride ja tühimike sulgemiseks
- Sise- ja välistingimustes kasutamiseks
- Sobib järgnevate kattekihtide aluspinnaks

KASUTUSJUHEND

Aluspinnatõrjumine: aluspind peab olema puhas ja vaba lahtistest osakestest, tolmust, õlist ja muudest eralduvatest ainetest. Tsemendipiim tuleb täielikult eemaldada, aluspinnatõrjumise struktuur peab olema nähtav.

Toode Nafuquick HT fine kantakse kuivadele aluspindadele.

Segamine: toode Nafuquick HT fine valatakse väljakaalutud koguses vette ja segatakse pidevalt, kuni saavutatakse homogeenne ja tükivaba konsistents.

Segamisprotsessiks tuleb kasutada aeglase kiirusega käsikserit, näiteks mikserit Colomix Xo 6 HF koos DLX segistitega. Segamisel on soovitatav toimida järgmiselt: segada 2 minutit, lasta seista 5 minutit ning seejärel segada uuesti lühidalt ja tugevalt.

Osakoguste segamine on lubatud. Sellisel juhul tuleb segu käsitsi 2 minutit hoogsalt segada, näiteks kella abil. Lasta seista viis minutit ja seejärel segada uuesti lühidalt ja tugevalt.

Töötlemine: toodet Nafuquick HT fine saab käsitsi pinnale kanda. Käsitsi töötlemiseks kasutatakse kellut, hõõrutit või kõvakummist viimistluskellut MC-Top Rubber.

Pritsimiseks kasutage reguleeritava vooluhulgaga spiraalpumpasid. Sellisel juhul on soovitatav eelnevalt teha katseid.

Eriti peene ja sileda viimistluse saavutamiseks töödelge termopahtlit tööriistaga MC-Top Sponge.

Töödeldud pinnale ei ole vaja kanda järelhooldusainet.

Muu teave: kivistumisprotsess on madalamal temperatuuril aeglasem ja kõrgemal temperatuuril kiirem.

Üle +35 °C aluspinnatemperatuuride puhul kohandage töötlemisetappe.

TEHNILISED VÄÄRTUSED JA TOOTE OMADUSED

Näitaja	Mõõtühik	Väärtus	Märkused
Maksimaalne terasuurus	mm	0,25	
Vee lisamine	l	7,5–8	25 kg kuivsegu kohta
Tööaeg	minutit	umbes 40	temperatuuril 5 °C
		umbes 30	temperatuuril 20 °C
		umbes 20	temperatuuril 30 °C
Kasutustingimused	°C	≥ 5 ≤ 70	aluspinna temperatuur
		≥ 5 ≤ 35	õhu ja materjali temperatuurid
Kulunorm ¹⁾	kg/m ² /mm	umbes 1,25	
Paindetugevus	N/mm ²		
7 päeva		3,0	
28 päeva		4,0	
24 tundi		1,0	
Survetugevus	N/mm ²		
7 päeva		8,0	
28 päeva		10,0	
24 tundi		2,5	
Kihi paksus (max)	mm	1,0	minimaalne kihi paksus kihi/tööetapi kohta
		8,0	maksimaalne kihi paksus kihi/tööetapi kohta
		16,0	maksimaalne kihi kogupaksus
		16,0	osalisel pinnalekandmisel

Kõik tehnilised väärtused on laboritulemused, mis on mõõdetud temperatuuril 21 °C ± 2 °C ja 50% suhtelise õhuniiskuse juures.

¹⁾ kuivsegu

Värv	Betoonihall
Vorm	pulbriline
Tarnevorm	25 kg kott, 1 kaubaalus (35 x 25 kg)
Enesekontroll	EN ISO 9001
Ladustamine	Võib hoiustada kinnises originaalpakendis jahedates ja kuivades tingimustes vähemalt 12 kuud.
Jäätmekäitlus	Kontrollige, et ühekordselt kasutatavad pakendid oleksid täiesti tühjad.

Ohutusjuhised

Arvestage kindlasti pakendi etikettidel ja ohutuskaardil toodud ohutusteabe ja nõuannetega. GISKOOD: ZP1

Märkus. Infolehes esitatud teave põhineb meie kogemustel ja on meie parima teadmise kohaselt korrektne. See ei ole siiski siduv. Teavet tuleb kohandada konkreetse konstruktsiooni, kasutuse ja mittestandardsete kohalike tingimuste järgi. Projekteerimisinseneril/spetsialistil on kohustus eelnevalt kontrollida kasutusspetsiifilisi tingimusi ja kui need erinevad väljatoodud standardtingimustest, tuleb need eraldi üle vaadata. MC konsultantide tehniline nõustamine ei asenda kliendi või tema esindajate kohustust viia läbi hoone või ehitise ülevaatus, arvestades selle ajalugu. Selle eelduse kohaselt vastutame selle teabe õigsuse eest oma müügi- ja tarnetingimuste raames. Meie töötajate soovitusel, mis erinevad meie andmelehel esitatud teabest, on meie jaoks siduvad ainult siis, kui need on kirjalikult kinnitatud. Kõikidel juhtudel tuleb järgida üldtunnustatud eeskirju ja tavasid, mis kajastavad tehnika praegust taset. Käesolevas tehnilises andmelehes esitatud teave kehtib jaluses esitatud riigi ettevõtte tamitud toote kohta. Siiski tuleb märkida, et andmed võivad riigiti erineda. Järgida tuleb konkreetse riigi jaoks kehtivaid toote andmelehti. Kehtib viimane tehniline andmeleht; järgida tuleb jaluses esitatud väljaandmise kuupäeva. Viimane versioon on nõudmise korral meilt kättesaadav ning seda saab alla laadida ka meie veebilehelt. [2300018600]