

TOOTE OMADUSED

- Kasutusvalmis – lihtsalt segada veega
- Polümeermodifitseeritud
- Ilmastiku- ja külmakindel
- Värv- ja valguskindel pigmentatsioon
- Paigaldamiseks ühe kuni 20 mm paksuse kihina
- Saadaval kolmes erinevas värvitoonis (vt värvikaarti)
- Vastavalt standardile EN 13501 klassile A1 mittesüttiv
- Vastavalt standardile EN1504-3 klassi R1 toode
- GISKOOD: ZP1

KASUTUSALAD

- Betooni ja dekoratiivbetooni iluvigade parandamiseks
- Suuremate õõnsuste ja pragunenud nurkade tasandamiseks ja silumiseks monteeritavatel betoon-elementidel
- Värskest vormist välja võetud monteeritavatel elementidel kasutamiseks koos tootega Repacryl
- Dekoratiivpõrandate vuukide täitmiseks

KASUTUSJUHEND

See pahtel ei sobi mehaaniliselt koormatud pindade parandamiseks.

Aluspinna ettevalmistus: vt andmelehte „Peen- ja ülipeenpahtlite üldised kasutusjuhised“. Tsemendikelmeeemaldamiseks dekoratiivbetooni pinnalt tuleb kasutada toodet Donnitil 3 X.

Segamine: toode Nafuquick uni valatakse mõõdetud veekogusesse ja segatakse aeglaselt liikuva segamiseseadmega, kuni saadakse tükivaba, töödeldava konsistentsiga segu.

Madalamad temperatuurid aeglustavad ja kõrgemad kiirendavad kivistumisprotsessi.

Eelniisutamine: aluspind niisutatakse nii, et see oleks niiske, kuid siiski imav.

Kasutamine: toodet Nafuquick uni tohib kasutada ainult siis, kui aluspinna ja ümbritseva keskkonna temperatuur on üle +5 °C. Kasutage pealekandmiseks kellut, viimistluskellut või kõvakummist viimistluskellut MC-Top Rubber. Sõltuvalt aluspinna seisundist võib toodet Nafuquick uni kanda pinnale maksimaalselt 20 mm kihina. Tasase ja sileda pinna saavutamiseks tuleb pahtlit ettenähtud töötlemisaja jooksul uuesti profileerida tööriistaga MC-Top Sponge.

Täiendav teave: töötlemise käigus võivad tekkida värvimuutused! Kasutage järelhoolduseks väheses koguses vett. Tööriista MC-Top Sponge tuleb seetõttu uuesti profileerimise käigus pesta ainult puhta veega. 90% liigest veest tuleb tööriistast välja pressida. See hoiab ära pinna määrdumise.

Järelhooldus: tootega Nafuquick uni töödeldud pinnad vajavad kiiret järelhooldust, et tagada nende kaitstud päikesest ja tuulest tingitud vee kiirema aurustumise eest.

TEHNILISED VÄÄRTUSED JA TOOTE OMADUSED

Näitaja	Mõõtühik	Väärtus	Märkused
Vee lisamine	l	8–8,5	
Tööaeg	minutit	umbes 30	temperatuuril 20 °C
Kasutustingimused	°C	> 5 < 30	õhu, aluspinna ja materjali temperatuurid
Kulunorm	kg/m ²	1,4	kihi paksus millimeetrites
Paindetugevus	N/mm ²		
28 päeva		4,4	23 °C ja 50% suhtelise õhuniiskuse juures
24 tundi		0,7	23 °C ja 50% suhtelise õhuniiskuse juures
Survetugevus	N/mm ²		
28 päeva		14	23 °C ja 50% suhtelise õhuniiskuse juures
24 tundi		1,6	23 °C ja 50% suhtelise õhuniiskuse juures
Kihi paksus (max)	mm	20	maksimaalne
Kõik tehnilised väärtused on laboritulemused, mis on mõõdetud temperatuuril 21 °C ± 2 °C ja 50% suhtelise õhuniiskuse juures.			
Värv	Tsemendihall, betoonihall, keskmine hall, vaata värvikaarti või näidist		
Tarnevorm	25 kg kotid; 1 kaubaalus (40 kotti, iga 25 kg)		
Enesekontroll	EN ISO 9001		
Ladustamine	Võib hoiustada kinnises originaalpakendis jahedates ja kuivades tingimustes vähemalt 12 kuud.		
Jäätmekäitlus	Kontrollige, et ühekordselt kasutatavad pakendid oleksid täiesti tühjad.		

Ohutusjuhised

Arvestage kindlasti pakendi etikettidel ja ohutuskaardil toodud ohutusteabe ja nõuannetega. GISCODE: ZP1

Märkus. Infolehes esitatud teave põhineb meie kogemustel ja on meie parima teadmise kohaselt korrektne. See ei ole siiski siduv. Teavet tuleb kohandada konkreetse konstruktsiooni, kasutuse ja mittestandardsete kohalike tingimuste järgi. Projekteerimisinseneril/spetsialistil on kohustus eelnevalt kontrollida kasutusspetsiifilisi tingimusi ja kui need erinevad väljatoodud standardtingimustest, tuleb need eraldi üle vaadata. MC konsultantide tehniline nõustamine ei asenda kliendi või tema esindajate kohustust viia läbi hoone või ehitise ülevaatus, arvestades selle ajalugu. Selle eelduse kohaselt vastutame selle teabe õigsuse eest oma müügi- ja tarnetingimuste raames. Meie töötajate soovitusel, mis erinevad meie andmelehel esitatud teabest, on meie jaoks siduvad ainult siis, kui need on kirjalikult kinnitatud. Kõikidel juhtudel tuleb järgida üldtunnustatud eeskirju ja tavasid, mis kajastavad tehnika praegust taset. Käesolevas tehnilises andmelehes esitatud teave kehtib jaluses esitatud riigi ettevõtte tamitud toote kohta. Siiski tuleb märkida, et andmed võivad riigiti erineda. Järgida tuleb konkreetse riigi jaoks kehtivaid toote andmelehti. Kehtib viimane tehniline andmeleht; järgida tuleb jaluses esitatud väljaandmise kuupäeva. Viimane versioon on nõudmise korral meilt kättesaadav ning seda saab alla laadida ka meie veebilehelt. [2300018601]