

Nafuflex 2K-SP-05

Pihustatav kahekomponentne polümeeriga modifitseeritud paksukihiline bituumenkate ehituskonstruktsioonide hüdroisolatsiooniks



TOOTE OMADUSED

- Vastab standarditele DIN 18533 ja DIN EN 15814
- Lahustivaba ja keskkonnale kahjutu
- Pulbriline komponent tagab kiire kuivamise
- Krüoskoopilised lisandid talvel kasutamiseks
- Säilitatav temperatuuril kuni -5 °C.
- Väga elastne ja pragusid sildav
- *Airless*-pihustamisega paigaldatav

KASUTUSALAD

- Ehituskonstruktsioonide hüdroisolatsioon vastavalt standardile DIN 18533 klassid W1-E, W2.1-E, W3-E, W4-E ja standardile DIN EN 15814.
- Liim alus-, isolatsiooni- ja drenaažiplaatidele

KASUTUSJUHEND

Aluspinna ettevalmistus: toodet Nafuflex 2K-SP saab paigaldada kõikidele mineraalsetele aluspindadele. Aluspinna ettevalmistus peab vastama standardi DIN 18533 1. ja 3. osale. Nurgad tuleb vormida mineraalse mördiga Oxal SPM.

Ettevalmistus: Nafuflex 2K-SP on töötatud väljaspetsiaalselt *airless*-pihustamiseks. *Airless*-pihustamisel ei ole vaja kasutada krunti.

Segamine: toodet Nafuflex 2K-SP segatakse aeglaselt pöörleva segistiga vähemalt 3 minutit, tarnitud segamisvahekorras 4,6:1 massiosa, homogeenseks ja pihustatavaks seguks.

Kasutamine: Nafuflex 2K-SP paigaldatakse pihustamise teel ühtlaselt ja poore tekitamata. Kihi paksus sõltub veemõjuklassist vastavalt standardile DIN 18533. Vajadusel võib kasutada armeerimisvõrku (Nafuflex-GRID 25 NF). Nafuflexi hilisem aeganõudev silumine ei ole tavaliselt vajalik.

Järelhooldus: kaitske Nafuflex 2K-SP vihma eest, kuni see saavutab vihmakindluse. Kattekihi täieliku kuivamiseni tuleb vältida veesurvet ja pinna külmumist. Kuivanud kattekiht tuleks püsivaks kaitseks staatilise, dünaamilise ja termilise kulumise eest katta kaitsekihiga. Alles seejärel võib kaevatud süvendi taas täita. Pikaajalist välitingimustesse jätmist tuleb vältida, kuna see võib põhjustada pinna pragunemist.

Täiendav teave: lisateavet kasutamise kohta leiate eraldi infolehel.

Ehituskonstruktsioonide polümeermodifitseeritud paksukihiliste bituumenkatetega tihendamisel tuleb arvestada standardis DIN 18533 ja dokumendis „Polümeermodifitseeritud paksukihiliste bituumenkatetega tihendamise planeerimise ja teostamise eeskiri“ (mai 2010) sätestatuga. Kõigi asjakohaste punktide lühikokkuvõte on saadaval eraldi infolehel.

TEHNILISED VÄÄRTUSED JA TOOTE OMADUSED

Näitaja	Mõõtühik	Väärtus	Märkused
Tihedus (segu)	g/cm ³	1,1	
Segamissuhe	massiosa	umbes 1 : 4,6	kuivsegu : vedelik
Tööaeg (mahuti)	minutit	umbes 90	20 °C ja 65% suhtelise õhuniiskuse juures
Kasutamistingimused	°C	1 - 15	õhu ja aluspinna temperatuurid
Kulu	kg/m ²	4,8 6,6	4,2 värske kiht / 3,0 kuivkiht 5,7 värske kiht / 4,0 kuivkiht
Kuivamisaeg	päevad	umbes 2 umbes 4 umbes 7	15 °C juures 5 °C juures 0 °C juures Kuivamisaeg võib olla pikem või lühem sõltuvalt temperatuurist, niiskusest, aluspinnasest ja värske kihi paksusest
Katsesertifikaadid	CE-märgis vastavalt standardile EN 15814		
Tarne	28 kg vaat, 1 kaubaalus (18 vaati, iga 28 kg)		
Ladustamine	Võib hoiustada kinnises originaalpakendis temperatuuril -5 °C kuni 30 °C ja kuivades tingimustes vähemalt 12 kuud.		
Jäätmekäitlus	Kontrollige, et ühekordselt kasutatavad pakendid oleksid täiesti tühjad.		

Ohutusjuhised

Arvestage kindlasti pakendi etikettidel ja ohutuskardil toodud ohutusteabe ja nõuannetega. GISCODE : BBP10

Märkus. Infolehes esitatud teave põhineb meie kogemustel ja on meie parima teadmise kohaselt korrektne. See ei ole siiski siduv. Teavet tuleb kohandada konkreetse konstruktsiooni, kasutuse ja mittestandardsete kohalike tingimuste järgi. Projekteerimisinseneril/spetsialistil on kohustus eelnevalt kontrollida kasutusspetsiifilisi tingimusi ja kui need erinevad väljatoodud standardtingimustest, tuleb need eraldi üle vaadata. MC konsultantide tehniline nõustamine ei asenda kliendi või tema esindajate kohustust viia läbi hoone või ehitise ülevaatus, arvestades selle ajalugu. Selle eeltingimuse kohaselt vastutame käesoleva teabe õigsuse eest müügi- ja tarbetingimuste raames. Meie töötajate soovitusel, mis erinevad meie andmelehel esitatud teabest, on meie jaoks siduvad ainult siis, kui need on kirjalikult kinnitatud. Kõikidel juhtudel tuleb järgida üldtunnustatud eeskirju ja tavaid, mis kajastavad tehnika praegust taset. Käesolevas tehnilises andmelehes esitatud teave kehtib jaluses esitatud riigi ettevõtte tarnitud toote kohta. Siiski tuleb märkida, et andmed võivad riigiti erineda. Järgida tuleb konkreetse riigi jaoks kehtivaid toote andmelehti. Kehtib viimane tehniline andmeleht; järgida tuleb jaluses esitatud väljaandmise kuupäeva. Viimane versioon on nõudmise korral meilt kättesaadav ning seda saab alla laadida ka meie veebilehelt. [2300018605]