

Nafuflex DPK

Polümeermodifitseeritud bituumenil põhinev
kahekomponentne isolatsioonipaneelide liim



TOOTE OMADUSED

- Lahustivaba ja keskkonnale kahjutu
- Pulbriline komponent tagab eriti kiire kuivamise
- Hea nakkuvus

KASUTUSALAD

- Ehitise perimeetri isolatsiooniliim

KASUTUSJUHEND

Aluspinna ettevalmistus: toodet Nafuflex DPK saab paigaldada kõikidele bituumenpindadele. Samuti on võimalik Nafuflex DPK paigaldada ettevalmistatud mineraalsetele aluspindadele nagu nt veekindlale betoonile.

Segamine: toodet Nafuflex DPK segatakse tarnitud segamisvahekorras vähemalt 3 minutit aeglaselt liikuva segistiga (ankurvispliga), kuni saadakse homogeenne, pastalaadne täitesegu.

Kasutamine: sõltuvalt veemõjuklassist kantakse Nafuflex DPK kogu pinnale või täppidena isolatsiooniplaatidele.

Järelhooldus: kattekihi täieliku kuivamiseni tuleb vältida kokkupuuteid veega ja pinna külmumist. Kaevatud süvendi võib uuesti täita alles pärast kattekihi täielikku kuivamist. Pikaajalist ilmastikumõju välitingimustes tuleks vältida, kuna see võib pinda tekitada pragusid.

Täiendav teave: lisateavet leiate eraldi infolehelts hoonekonstruktsioonide hüdroisolatsiooni kohta.

Ehituskonstruktsioonide tihendamisel polümeermodifitseeritud paksukihiliste bituumenkatetega tuleb arvestada standardis DIN 18533 ja dokumendis „Polümeermodifitseeritud paksukihiliste bituumenkatetega tihendamise planeerimise ja teostamise eeskiri“ (3. väljaanne, mai 2010) sätestatuga.

TEHNILISED VÄÄRTUSED JA TOOTE OMADUSED

Näitaja	Mõõtühik	Väärtus	Märkused
Kasutamistingimused	°C	≥ 5	õhu, aluspinna ja materjali temperatuurid
Tihedus (segu)	kg/dm ³	umbes 1,15	
Segamissuhe	kg : kg	8 : 20	(käsitsi pinnale kantud) pulbriline komponent : vedelik
Tööaeg	minutit	umbes 60	20 °C ja 65% suhtelise õhuniiskuse juures
Kulu ¹⁾	kg/m ²	umbes 3–4	
Kuivamisaeg	päevad	1–2	Kuivamisaeg võib olla pikem või lühem sõltuvalt temperatuurist, niiskusest, aluspinnasest ja värske kihi paksusest

¹⁾ Sõltuvalt aluspinna seisukorrast ja töö kvaliteedist võib kulu suurened.

Tarnevorm	28 kg vaat, 1 kaubaalus (18 vaati, iga 28 kg)
Ladustamine	Võib hoiustada kinnises originaalpakendis temperatuuril -5 °C kuni 30°C ja kuivades tingimustes vähemalt 12 kuud.
Jäätmekäitlus	Kontrollige, et ühekordselt kasutatavad pakendid oleksid täiesti tühjad.

Ohutusjuhised

Arvestage kindlasti pakendi etiketidel ja ohutuskardil toodud ohutusteabe ja nõuannetega. GISKOOD: BBP10

Märkus. Infolehes esitatud teave põhineb meie kogemustel ja on meie parima teadmise kohaselt korrektne. See ei ole siiski siduv. Teavet tuleb kohandada konkreetse konstruktsiooni, kasutuse ja mittestandardsete kohalike tingimuste järgi. Projekteerimisinseneril/spetsialistil on kohustus eelnevalt kontrollida kasutusspetsiifilisi tingimusi ja kui need erinevad väljatoodud standardtingimustest, tuleb need eraldi üle vaadata. MC konsultantide tehniline nõustamine ei asenda kliendi või tema esindajate kohustust viia läbi hoone või ehitise ülevaatus, arvestades selle ajalugu. Selle eelduse kohaselt vastutame selle teabe õigsuse eest oma müügi- ja tarbetingimuste raames. Meie töötajate soovitusel, mis erinevad meie andmelehel esitatud teabest, on meie jaoks siduvad ainult siis, kui need on kirjalikult kinnitatud. Kõikidel juhtudel tuleb järgida üldtunnustatud eeskirju ja tavaid, mis kajastavad tehnika praegust taset. Käesolevas tehnilises andmelehes esitatud teave kehtib jaluses esitatud riigi ettevõtte tamitud toote kohta. Siiski tuleb märkida, et andmed võivad riigiti erineda. Järgida tuleb konkreetse riigi jaoks kehtivaid toote andmelehti. Kehtib viimane tehniline andmeleht; järgida tuleb jaluses esitatud väljaandmise kuupäeva. Viimane versioon on nõudmise korral meilt kättesaadav ning seda saab alla laadida ka meie veebilehelt. [2300018607]