

Nafuflex S 3

Kaitse- ja hüdroisolatsioonikate mineraalsetele aluspindadele



TOOTE OMADUSED

- Lahustivaba
- Lahjendatud hapete ja aluste kindel
- Sobib kasutamiseks tsemendi ja lubjaga

KASUTUSALAD

- Kaitse- ja tihenduskiht betoonile, krohville, müüritisele ja kergetele ehitusmaterjalidele
- Bituumenmördi, nt vuugi- ja müüritisese segu hüdroisolatsiooni valmistamine

KASUTUSJUHEND

Aluspinna ettevalmistus: aluspind peab olema puhas, tugev, külmakindel ja vaba naket vähendavatest materjalidest (nt tolm, õli jne). Lahtised osakesed (nt savi või liiv) tuleb eemaldada. Müüritis peab olema ühtlaste vuukidega. Betoonpinnad tuleb vajadusel lihvida.

Krunt: toote kasutamise korral kuivadel, hästi imavatel aluspindadel soovitame kasutada krunti, mis koosneb ühest osast tootest Nafuflex S 3 ja kümnest osast veest (1:10).

Kasutamine: enne paigaldamist tuleb Nafuflex S 3 segada. Pealiskiht rullitakse või värvitakse veega lahjendamata materjaliga. Toodet Nafuflex S 3 saab samuti pihustada.

Tsemendi- ja lubjamört: toodet Nafuflex S 3 saab hõlpsasti segada tsemendi- ja lubimördi sisse, ilma et tekiks klombid (flokulatsioon). Nafuflex S 3 lisatakse segamisvette 5–20%. Mört muutub plastiliseks ja hästi pinnale kantavaks.

Järelhooldus: toodet Nafuflex S 3 tuleb täieliku kõvastumiseni kaitsta veesurve ning külmumise eest.

Soovitused. Tööriistu tuleb kohe pärast kasutamist veega puhastada. Kui materjal on juba kuivanud, tuleb kasutada denatureeritud piiritust.

TEHNILISED VÄÄRTUSED JA TOOTE OMADUSED

Näitaja	Möötüühik	Väärtus	Märkused
Tihedus	g/cm ³	1	
Kasutamistingimused	°C	≥ 5	õhu ja aluspinnatemperatuurid
Kulu (tasapinnalises kasutamisel)	g/m ²		sõltuvalt aluspinnataseisukorrast
Maalirulliga pinnale kandes	g/m ²	umbes 250	
Kuivamisaeg (tolmkuiv) ¹⁾	tundi	< 5	20 °C ja 65% suhtelise õhuniiskuse juures
Tahke materjali pehmenemispunkt	°C	> 45	
Takistus madalal temperatuuril	°C	4,0	ei pragune ega paindu
Kuumakindlus	°C	70	ei aegu

¹⁾ Kuivamisaeg võib olla pikem või lühem sõltuvalt temperatuurist, niiskusest, aluspinnasest ja märja kihi paksusest

Tarnevorm	25 kg vaat, 1 kaubaalus (12 vaati, iga 25 kg)
Ladustamine	Võib hoiustada kinnises originaalpakendis jahedates ja kuivades tingimustes vähemalt 12 kuud.
Jäätmekäitlus	Kontrollige, et ühekordselt kasutatavad pakendid oleksid täiesti tühjad.

Ohutusjuhised

Arvestage kindlasti pakendi etikettidel ja ohutuskaardil toodud ohutusteabe ja nõuannetega.

Märkus. Infolehes esitatud teave põhineb meie kogemustel ja on meie parima teadmise kohaselt korrektne. See ei ole siiski siduv. Teavet tuleb kohandada konkreetse konstruktsiooni, kasutuse ja mittestandardsete kohalike tingimuste järgi. Projekteerimisinseneril/spetsialistil on kohustus eelnevalt kontrollida kasutusspetsiifilisi tingimusi ja kui need erinevad väljatoodud standardtingimustest, tuleb need eraldi üle vaadata. MC konsultantide tehniline nõustamine ei asenda kliendi või tema esindajate kohustust viia läbi hoone või ehitise ülevaatus, arvestades selle ajalugu. Selle eeltingimuse kohaselt vastutame käesoleva teabe õigsuse eest müügi- ja tarnetingimuste raames. Meie töötajate soovitusel, mis erinevad meie andmelehel esitatud teabest, on meie jaoks siduvad ainult siis, kui need on kirjalikult kinnitatud. Kõikidel juhtudel tuleb järgida üldtunnustatud eeskirju ja tavaid, mis kajastavad tehnika praegust taset. Käesolevas tehnilises andmelehes esitatud teave kehtib jaluses esitatud riigi ettevõtte tarnitud toote kohta. Siiski tuleb märkida, et andmed võivad riigiti erineda. Järgida tuleb konkreetse riigi jaoks kehtivaid toote andmelehti. Kehtib viimane tehniline andmeleht; järgida tuleb jaluses esitatud väljaandmise kuupäeva. Viimane versioon on nõudmise korral meilt kättesaadav ning seda saab alla laadida ka meie veebilehelt. [2300018588]